

Synovis®

Surgical Innovations

Peri-Guard®

INSTRUCTIONS FOR USE	2
MODE D'EMPLOI	6
GEBRAUCHSANLEITUNG	11
ISTRUZIONI PER L'USO	16
INSTRUCCIONES DE USO	21
GEBRUIKSINSTRUCTIES	26
BETJENINGSVEJLEDNING	31
ANVÄNDARINSTRUKTIONER	35
BRUKSANVISNINGER	40
KULLANMA TALIMATI	44
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	49
KÄYTTÖOHJEET	54
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	58
INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE	63

Pericardium • with Apex Processing®
Péricarde • avec Apex Processing®
Perikard • mit Apex Processing®
Pericardio • con Apex Processing®
Pericardio • con Apex Processing®
Pericardium • met Apex Processing®
Pericardium • med Apex Processing®
Perikardium • med Apex Processing®
Perikard • med Apex Processing®
Perikardiyum • ile Apex Processing®
Περικάρδιο • με Apex Processing®
Sydänpussi • mukana Apex Processing®
Pericárdio • com Apex Processing®
Pericard • cu Apex Processing®

CE
0086

SYMBOL DEFINITIONS:

 DO NOT FREEZE

Do not freeze

 0°C/32°F

Lower limit of temperature



Do not reuse



Consult *Instructions for Use*

 STERILE A

Sterilized using aseptic processing techniques

 NaOH

This product is treated with sodium hydroxide

 BOVINE

This product is derived from U.S.D.A.-inspected cattle

 MADE IN THE U.S.A.

Made in the U.S.A.

 Rx ONLY

CAUTION: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a physician

 CONTENT

Content

 REF

Catalog number



Use by date

 LOT

Lot number



Manufacturer

 EC REP

Authorized Representative in the European Community

 PN

SSI part number

 IC

SSI internal code

INDICATIONS:

For use as a prosthesis for pericardial closure and soft tissue deficiencies which include: defects of the abdominal and thoracic wall, hernias (diaphragmatic, femoral, incisional, inguinal, lumbar, paracolostomy, scrotal and umbilical), and intracardiac and great vessel repair.

DESCRIPTION:

Peri-Guard® is prepared from bovine pericardium which is cross-linked with glutaraldehyde. The pericardium is procured from cattle originating in the United States. Peri-Guard is chemically sterilized using glutaraldehyde, ethanol, and propylene oxide. Peri-Guard has been treated with 1 molar sodium hydroxide for 60-75 minutes at 20-25°C.

Peri-Guard is packaged in a container filled with sterile, non-pyrogenic water containing propylene oxide. The contents of the unopened, undamaged container are sterile.

CONTRAINDICATIONS:

Peri-Guard is not designed, sold or intended for use except as indicated.

INSTRUCTIONS FOR USE:***I. RINSE PROCEDURE***

1. Remove inner container from outer cardboard package. Do not place the container in the sterile field.
2. Examine the freeze indicator. Do not use if activated.
3. Inspect container and package. Do not use if there is evidence of moisture or leakage.
4. Open inner container. Use sterile, atraumatic forceps to grasp the edge of the patch and remove from the container using aseptic technique. Rinse surgical gloves to remove glove powder prior to touching the patch.
5. Immerse and agitate Peri-Guard, for a minimum of 3 minutes, in a sterile basin containing 500 ml of sterile physiologic saline (0.9% NaCl). Do not pour the storage solution into the sterile physiologic saline. At the surgeon's discretion the 500 ml rinse solution may contain one of the following antibiotic treatments: ampicillin & gentamicin, bacitracin, cefazolin, cefotaxime, neomycin, and vancomycin. Testing has shown that Peri-Guard is not adversely affected by treatment with the antibiotics listed. The effects of other antibiotics on Peri-Guard have not been tested. The long term effects of antibiotic treatments of Peri-Guard have not been assessed. Do not use antibiotics contrary to the antibiotic manufacturer's instructions.

6. Keep the patch immersed in sterile saline until ready to use.
THE PATCH MUST REMAIN MOIST AT ALL TIMES.

II. IMPLANT INSTRUCTIONS

1. The patch may be tailored during surgery to meet the surgeon's needs.
2. Visually examine both sides of the Peri-Guard patch. If one side appears smoother, implant the smoother surface so that it faces the blood flow surface.
3. Peri-Guard may be sutured, clipped, or stapled to the edge of the host tissue or vessel.
4. When implanting by suture, suture bites should be taken 2 to 3 millimeters from the edge of the graft.
5. The graft should be applied and fixed in place carefully to obtain best results.
6. Discard any unused pieces of Peri-Guard. Peri-Guard cannot be resterilized or reused.

STORAGE:

Do not freeze. Store at room temperature.

WARNINGS:

The Rinse Procedure must be followed or a sterile inflammatory reaction in the adjoining host tissue may result. Do not pour the storage solution into the rinse bath.

To avoid damage to the product, do not expose to any chemicals or substances other than those specified in this Rinse Procedure. Antimycotics must not come in contact with Peri-Guard as they are believed to alter the cross-link characteristics of tissue fixed in aldehyde preparations.

Do not freeze. Damage may result. Do not use if freeze indicator is activated.

Do not resterilize. Do not subject to steam, gas (ethylene oxide), or radiation sterilization as these may damage Peri-Guard.

Do not use if the container is not properly sealed prior to opening, as sterility may be compromised. Do not place container in sterile field as the outside of the container is not sterile. This product is for single use only.

Once the container seal is broken, use immediately, do not reseal container or reuse Peri-Guard. Any unused pieces of Peri-Guard must be discarded. Failure to observe these warnings may result in surgical infection.

Complete heart block and complete right bundle heart block have been reported for procedures involving cardiac repair near the atrial-ventricular

conduction bundles, most notably for repair of atrial septal defects.

Clinical experience with glutaraldehyde fixed porcine xenograft heart valves indicates that fixed tissue may be subject to late attack by the body and subsequent tissue deterioration. In a like manner, the glutaraldehyde fixed bovine pericardium may be subject to late deterioration. The benefits of the use of this tissue in cardiovascular repair or repair of soft tissue deficiencies must be weighed against the possible risk of aneurysm or hemorrhage or patch weakening resulting from tissue deterioration.

PRECAUTIONS:

Rinse surgical gloves to remove glove powder prior to touching Peri-Guard.

Before surgery, prospective patients or their representatives should be informed about complications which may be associated with use of this product. As with any surgical procedure, dehiscence at the surgical site and infection are possible complications. Monitor patient for infection and take appropriate therapeutic action.

ADVERSE REACTIONS:

Failure to rinse the product may result in a sterile inflammatory reaction (see Warnings and Rinse Procedure).

The effect on long term surgical outcome of damaging bovine pericardium

by contact with chemicals or substances (other than saline), by freezing, or by exposure to steam, gas (ethylene oxide), or radiation sterilization has not been investigated (see Warnings).

Use of product following compromise in sterility may result in infection (see Warnings).

When used as a bioprosthetic heart valve, bovine pericardium has been reported to show mechanical disruption of leaflets and mineralization resulting in early failures in some cases.

When bovine pericardium is used for pericardial closure, cases of epicardial inflammatory reactions and adhesions of the bovine pericardium to the heart have been reported. Pericardial adhesions may increase the difficulty of repeat sternotomy.

When used to correct simple complete transposition of the great arteries with pericardium augmentation of the pulmonary venous channel, bovine pericardium has been reported to demonstrate calcification, inflammation, and formation of fibrous tissue which obstructed pulmonary venous flow.

When used in animal studies for pericardial closure, bovine pericardium has been reported to show signs of calcification. Animal studies have reported histological signs of deterioration of implanted bovine pericardium. Findings include active phagocytosis with accompanying chronic inflammatory infiltrate and the formation of giant cell infiltrate at the interface between bovine pericardium and surrounding host tissues

(with focal degradation of implant collagen) consistent with a host-versus-graft reaction.

The incidence rates of host reactions (calcification, infection, rejection, adhesion, and hematological compatibility) during use for hernia repair have not been investigated.

DISCLAIMER OF WARRANTIES:

Synovis Surgical Innovations (SSI), a division of Synovis Life Technologies, Inc., warrants that reasonable care has been used in the manufacture of this device. This warranty is exclusive and in lieu of all other warranties whether expressed, implied, written or oral, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness. As a result of biological differences in individuals, no product is 100% effective under all circumstances. Because of this fact and since SSI has no control over the conditions under which the device is used, diagnosis of the patient, methods of administration or its handling after it leaves its possession, SSI does not warrant either a good effect or against an ill effect following its use. The manufacturer shall not be liable for any incidental or consequential loss, damage or expense arising directly or indirectly from the use of this device. SSI will replace any device which is defective at the time of shipment. No representative of SSI may change any of the foregoing or assume any additional liability or responsibility in connection with this device.

DÉFINITIONS DES SYMBOLES :

 DO NOT FREEZE

Ne pas congeler

 0°C/32°F

Limite inférieure de température



Ne pas réutiliser



Consulter le *mode d'emploi*

 STERILE A

Stérilisé en appliquant des techniques de traitement aseptiques

 NaOH

Ce produit est traité avec de l'hydroxide de sodium

 BOVINE

Ce produit est dérivé de bovins inspectés par l'U.S.D.A.

 MADE IN THE U.S.A.

Fabriqué aux États-Unis.

 R_x ONLY

MISE EN GARDE : Les lois fédérales (U.S.A.) limitent la vente de cet appareil par ou sur l'ordonnance d'un médecin

 CONTENT

Contenu

 REF

Numéro de catalogue



A utiliser avant le

 LOT

Numéro de lot



Fabricant

 EC REP

Représentant agréé dans la Communauté Européenne

 PN

Référence SSI

 IC

Code interne SSI

INDICATIONS :

Destiné à être utilisé comme prothèse pour la fermeture péricardique et les déficiences de tissus mous comprenant : défauts des parois abdominales et thoraciques, hernies (diaphragmatiques, fémorales, incisionnelles, inguinales, lombaires, de paracolostomie, scrotales et ombilicales), et pour la réparation intracardiaque et des grands vaisseaux.

DESCRIPTION :

Peri-Guard® est préparé à partir de péricarde bovin réticulé au glutaraldéhyde. Le péricarde est produit à partir de bovins originaires des États Unis. Peri-Guard est stérilisé chimiquement au glutaraldéhyde, à l'éthanol, et à l'oxyde de propylène. Peri-Guard a été traité à l'hydroxyde de sodium de masse molaire 1 pendant 60 à 75 minutes, à 20-25°C.

Peri-Guard est conditionné dans un récipient rempli d'eau stérile, non pyrogène, contenant de l'oxyde de propylène. Le contenu d'un récipient qui n'a été ni ouvert ni endommagé est stérile.

CONTRE INDICATIONS :

Peri-Guard n'est pas conçu, vendu ni destiné à des utilisations autres que celles stipulées.

MODE D'EMPLOI :

I. PROCEDURE DE RINCAGE

1. Retirer le récipient intérieur de la boîte en carton. Ne pas placer le récipient sur un champ stérile.
2. Examiner l'indicateur de congélation. Ne pas utiliser s'il est activé.
3. Inspecter le récipient et son emballage. Ne pas utiliser s'il y a des signes d'humidité ou de fuite.
4. Ouvrir le récipient intérieur. Utiliser des pinces stériles, non traumatiques pour attraper la greffe et la retirer du récipient en suivant une technique aseptique. Rincer les gants chirurgicaux pour enlever la poudre des gants avant de toucher la greffe.
5. Immerger et agiter Peri-Guard, pendant au minimum 3 minutes, dans un récipient stérile contenant 500 ml de solution saline physiologique stérile (0,9% NaCl). Ne pas verser la solution de conservation dans la solution de sérum physiologique stérile. Selon la décision du chirurgien, les 500 ml de solution de rinçage peuvent contenir l'un des traitements antibiotiques suivants: ampicilline et gentamycine, bacitracine, céfazoline, céfotaxime, néomycine, et vancomycine. Les essais effectués ont montré que Peri-Guard n'est pas affecté négativement par l'emploi des antibiotiques énumérés. Les effets d'autres antibiotiques sur Peri-Guard n'ont pas été testés. Les effets à long terme des antibiothérapies sur Peri-Guard n'ont pas été évalués. Ne pas utiliser les antibiotiques

autrement que selon les instructions du fabricant de l'antibiotique.

6. Garder la greffe immergée dans la solution saline stérile jusqu'à utilisation. LA PIECE DOIT RESTER HUMIDE EN TOUS TEMPS.

II. INSTRUCTIONS D'IMPLANTATION

1. La greffe peut être taillée sur mesure pendant l'intervention pour répondre aux besoins du chirurgien.
2. Inspecter visuellement les deux côtés du patch Peri-Guard. Si un des côtés paraît plus lisse, implanter la surface plus lisse de façon à ce qu'elle fasse face à la surface du flux sanguin.
3. Peri-Guard peut être suturé, clipsé ou agrafé au bord du tissu ou du vaisseau hôte.
4. Lorsqu'il est implanté par suture, la morsure de la suture doit couvrir 2 à 3 millimètres du bord de la greffe.
5. La greffe doit être appliquée et attachée en place avec précaution pour obtenir les meilleurs résultats.
6. Jeter toute partie inutilisée de Peri-Guard. Peri-Guard ne peut être ni restérilisé ni réutilisé.

CONSERVATION :

Ne pas congeler. Conserver à température ambiante.

AVERTISSEMENT :

La Procédure de Rinçage doit être suivie ou une réaction inflammatoire stérile dans le tissu receveur avoisinant pourrait s'ensuivre. Ne pas verser la solution de conservation dans le bain de rinçage.

Pour éviter d'endommager le produit, ne pas l'exposer à des produits chimiques ou des substances autres que ceux spécifiés dans la Procédure de Rinçage. Les médicaments antimycosiques ne doivent pas entrer en contact avec Peri-Guard, car ils risqueraient de modifier les caractéristiques de réticulation du tissu fixé au moyen de préparations aldéhydes.

Ne pas congeler. Des dommages peuvent s'ensuivre. Ne pas utiliser si l'indicateur est activé.

Ne pas restériliser. L'exposition à la vapeur, au gaz (oxyde d'éthylène) ou à la stérilisation par rayonnement risque d'endommager Peri-Guard.

Ne pas utiliser si le récipient n'est pas permé convenablement avant ouverture, parce que sa stérilité pourrait être compromise. Ne pas placer le récipient sur un champ stérile du fait que l'extérieur du récipient n'est pas stérile. Ce produit est destiné à l'usage unique seulement. Utiliser Peri-Guard immédiatement après l'ouverture du récipient ; ne pas essayer de resceller ou de réutiliser le produit. Toute partie inutilisée de Peri-Guard

doit être jetée. La non-observation de ces avertissements peut entraîner des infections chirurgicales.

Des blocs de branche complets et des blocs de branche droit complets ont été rapportés après des procédures impliquant des réparations cardiaques près des faisceaux de conduction atrio-ventriculaires, plus précisément pour des réparations de défauts du septum atrial.

L'expérience clinique avec des valves cardiaques à xéno greffe porcine fixée avec du glutaraldéhyde ont montré que des tissus fixés peuvent être sujets à des attaques tardives et à une détérioration subséquente des tissus. De la même manière, la péricarde bovin fixé avec du glutaraldéhyde peut être sujet à une détérioration tardive. Les bénéfices de l'utilisation de ce tissu dans la réparation cardiovasculaire ou dans la réparation de déficiences des tissus mous doivent être mis en balance avec les risques possibles d'anévrisme ou d'hémorragie ou de faiblesse de la greffe résultant d'une détérioration des tissus.

PRECAUTIONS :

Rincer les gants chirurgicaux pour enlever la poudre avant de toucher Peri-Guard.

Avant la chirurgie, les patients éventuels ou leurs représentants doivent être informés des complications qui peuvent être associées à l'utilisation de ce produit. Comme pour toute procédure chirurgicale, la déhiscence et

l'infection du site chirurgical sont des complications possibles. Surveiller le patient à la recherche d'une infection et prendre les mesures thérapeutiques appropriées.

EFFETS SECONDAIRES :

Le non rinçage du produit peut entraîner une réaction inflammatoire stérile (voir Avertissements et Procédure de rinçage).

Les effets sur les résultats chirurgicaux à long terme de péricarde bovin endommagé par le contact avec des produits chimiques ou des substances (autres que la solution saline), par congélation ou par exposition à la vapeur, au gaz (oxyde d'éthylène), ou à une stérilisation par radiation n'ont pas été investigués (voir Avertissements).

L'utilisation du produit suite à une erreur de stérilité peut entraîner une infection (voir Avertissements).

Lorsqu'il est utilisé comme valve cardiaque bioprothétique, il a été rapporté que le péricarde bovin montre des dislocations mécaniques des feuillets et une minéralisation entraînant une défaillance précoce dans certains cas.

Lorsqu'il est utilisé pour fermeture du péricarde, des cas de réactions inflammatoires épicaudiques et des adhésions du péricarde bovin au cœur ont été rapportés. Les adhésions péricardiques peuvent accroître la difficulté de répéter une sternotomie.

Lorsqu'il est utilisé pour corriger une transposition des gros vaisseaux simple et complète avec augmentation péricardique du canal veineux pulmonaire, il a été rapporté que le péricarde bovin montrait des calcifications, inflammations, et formations de tissus fibreux qui obstruent le flux veineux pulmonaire.

Lorsqu'il est utilisé dans des études animales pour fermeture du péricarde, il a été rapporté que le péricarde bovin montrait des signes de calcification. Les études animales ont fait rapport de signes histologiques de détérioration de péricarde bovin implanté. Les découvertes comprennent une phagocytose active avec infiltrat inflammatoire chronique accompagnant et formation d'un infiltrat à cellules géantes à l'interface entre le péricarde bovin et les tissus avoisinants de l'hôte (avec dégradation focale du collagène de l'implant) consistant avec une réaction hôte-contre-greffe.

Les taux d'incidence de réactions de l'hôte (calcification, infection, rejet, adhésion, et compatibilité hématologique) lors de l'utilisation pour réparation de hernie n'ont pas été investigués.

LIMITATION DES GARANTIES :

Synovis Surgical Innovations (SSI), une division de Synovis Life Technologies, Inc., garantie que ledit dispositif a été fabriqué le plus soigneusement possible. Cette garantie est exclusive et remplace toute autre garantie, qu'elle soit exprimée, sous-entendue, écrite ou orale, y compris,

mais sans y être limité, toute garantie sous-entendue de commercialisation ou d'adéquation. En raison des différences biologiques de chaque individu, aucun produit n'est 100% efficace dans toutes les circonstances. En raison de ce fait et puisque la SSI n'a aucun contrôle des conditions dans lesquelles le dispositif est utilisé, du diagnostic du patient, des méthodes de gestion ou de son maniement une fois que l'appareil n'est plus en sa possession, le SSI ne peut garantir tout effet bon ou mauvais que ce soit, suite à son utilisation. Le fabricant ne sera pas responsable de toute perte, dégât ou frais incidentels ou consécutifs résultant directement ou indirectement de l'utilisation de ce dispositif. La SSI changera n'importe quel dispositif s'avérant défectueux au moment de l'expédition. Aucun représentant de SSI ne peut changer l'une de ces clauses ou assumer n'importe toute autre responsabilité complémentaire relativement à ce dispositif.

SYMBOLBEDEUTUNGEN:

 DO NOT FREEZE

Nicht einfrieren

 0°C/32°F

Unterer Temperaturgrenzwert



Nicht wieder verwenden



Beachten Sie die *Gebrauchsanweisungen*

 STERILE A

Mit aseptischen Verarbeitungsmethoden sterilisiert

 NaOH

Dieses Produkt wurde mit Natriumhydroxid behandelt

 BOVINE

Dieses Produkt wurde aus U.S.D.A. inspizierten Rindern hergestellt

 MADE IN THE U.S.A.

In den USA hergestellt

 Rx ONLY

SICHERHEITSHINWEIS: Amerikanische Bundesgesetze erlauben den Verkauf dieses Geräts nur durch einen Arzt oder nach ärztlicher Verschreibung

 CONTENT

Inhalt

 REF

Katalognummer



Verwendung bis zum (Datum)

 LOT

Chargennummer



Hersteller

 EC REP

Bevollmächtigter in der EU

 PN

SSI-Artikelnummer

 IC

Interner SSI-Code

INDIKATIONEN:

Zur Verwendung als Prothese bei Perikardverschluss und Weichteilschädigungen unter Einschluss von: Defekten der abdominalen oder thorakalen Wand, Hernien (Zwerchfell-, Femoral-, Inguinal-, Lumbal-, Parakolostomie-, Skrotal-, Nabelhernien und Hernien durch Inzisionen) sowie intrakardiale Reparaturen und Reparaturen an den großen Gefäßen.

BESCHREIBUNG:

Peri-Guard® wird aus Rinderperikard hergestellt, welches mit Glutaraldehyd quervernetzt wird. Das Perikard stammt von Rindern aus den Vereinigten Staaten. Peri-Guard wurde chemisch sterilisiert unter Verwendung von Glutaraldehyd, Ethanol und Propylenoxid. Peri-Guard wurde 60 bis 75 Minuten lang bei 20 bis 25 °C mit 1 M Natriumhydroxid behandelt.

Peri-Guard wurde in einem Behälter mit sterilem, nicht-pyrogenem Wasser und Propylenoxid verpackt. Der Inhalt des ungeöffneten, nicht beschädigten Behälters ist steril.

KONTRAINDIKATIONEN:

Peri-Guard dient nur zur Verwendung bei den indizierten Eingriffen.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

I. SPÜLVORGANG

1. Inneren Behälter aus der äußeren Kartonpackung entnehmen. Den Behälter nicht in das sterile Feld einbringen.
2. Den Gefrierindikator kontrollieren. Wenn dieser aktiviert wurde, ist das Produkt nicht zu verwenden.
3. Behälter und Verpackung untersuchen. Wenn Anzeichen von Feuchtigkeit oder Leckagen vorliegen, ist das Produkt nicht mehr zu verwenden.
4. Den inneren Behälter öffnen. Eine sterile, atraumatische Pinzette verwenden, um den Patch am Rand zu greifen und unter Verwendung aseptischer Technik zu entnehmen. Vor Berührung des Patch mit chirurgischen Handschuhen, müssen diese abgespült werden, um das Puder zu entfernen.
5. Peri-Guard mindestens 3 Minuten lang in einer sterilen Wanne mit 500 ml steriler physiologischer Kochsalzlösung (0,9 % NaCl) untertauchen und umher bewegen. Die Transportlösung darf nicht in die sterile Kochsalzlösung geschüttet werden. Nach Ermessen des Arztes kann eins

der folgenden Antibiotika in die 500 ml Spülflüssigkeit gegeben werden: Ampicillin & Gentamicin, Bacitracin, Cefazolin, Cefotaxime, Neomycin und Vancomycin. Tests haben gezeigt, dass Peri-Guard durch Behandlung mit den aufgeführten Antibiotika nicht beeinträchtigt wird. Die Auswirkungen anderer Antibiotika auf Peri-Guard wurden nicht untersucht. Die langfristigen Auswirkungen von Antibiotikabehandlungen auf Peri-Guard wurden nicht untersucht. Antibiotika müssen nach den Anleitungen der jeweiligen Hersteller angewendet werden.

6. Das Patch bis zur Verwendung in steriler Kochsalzlösung bedeckt halten. DAS PATCH MUSS ZU JEDEM ZEITPUNKT FEUCHT GEHALTEN WERDEN.

II. ANLEITUNG ZUR IMPLANTATION

1. Das Patch kann während der Operation nach Ermessen des Chirurgen angepasst werden.
2. Beide Seiten des Peri-Guard visuell untersuchen. Wenn eine Seite glatter erscheint, implantieren Sie die glattere Seite, so dass sie zum Blutfluss hinzeigt.
3. Peri-Guard kann mit Nahtmaterial, Clips oder Klammern am Rand des Wirtsgefäßes oder Gewebes befestigt werden.
4. Wenn mit Naht implantiert wird, muss die Naht 2-3 mm vom Rand des Implantats entfernt angelegt werden.

5. Das Implantat muss vorsichtig angebracht und befestigt werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
6. Nicht verwendete Teile von Peri-Guard sind zu verwerfen. Peri-Guard darf nicht erneut sterilisiert oder wieder verwendet werden.

LAGERUNG:

Nicht einfrieren. Bei Raumtemperatur lagern.

WARNHINWEISE:

Der Spülvorgang muss befolgt werden, da sonst eine sterile entzündliche Reaktion im benachbarten Gewebe eintreten könnte. Die Transportflüssigkeit nicht in die Spülflüssigkeit geben.

Um eine Beschädigung des Produkts zu verhindern, keine anderen Chemikalien oder Substanzen als die in diesem Spülvorgang angegebenen verwenden. Peri-Guard darf nicht mit Antimykotika in Kontakt kommen, da vermutet wird, dass diese die Quervernetzung von in Aldehydzubereitungen fixierten Geweben beeinträchtigen.

Nicht einfrieren. Dies kann zur Beschädigung führen. Wenn der Gefrierindikator aktiviert wurde, das Produkt nicht mehr verwenden.

Nicht erneut sterilisieren. Keine Sterilisation mit Dampf, Gas (Ethylenoxid) oder Bestrahlung durchführen, da diese Peri-Guard beschädigen können.

Nicht verwenden, wenn der Behälter vor dem Öffnen nicht angemessen versiegelt ist, da hierdurch die Sterilität beeinträchtigt sein könnte. Den Behälter nicht in das sterile Feld geben, da die Außenseite des Behälters unsteril ist. Dieses Produkt dient nur der einmaligen Verwendung. Wenn die Versiegelung des Behälters geöffnet ist, muss das Produkt sofort verwendet werden. Der Behälter darf nicht erneut versiegelt werden und Peri-Guard darf nicht wieder verwendet werden. Jegliche nicht verwendete Teile von Peri-Guard müssen entsorgt werden. Nichtbeachten dieser Warnungen kann zur chirurgischen Infektion führen.

Vollständiger Herzblock und vollständiger Rechtsschenkelblock wurden berichtet bei Eingriffen zur Reparatur in der Nähe der atrioventrikulären Überleitungsschenkel, im Besonderen bei Reparatur von atrioseptalen Defekten.

Klinische Erfahrung mit durch Glutaraldehyd fixierten Xenograft-Herzklappen vom Schwein hat gezeigt, dass fixiertes Gewebe eine verzögerte Reaktion des Körpers und eine folgende Gewebeschädigung auslösen können. Das mit Glutaraldehyd fixierte Perikard vom Rind kann auf gleiche Weise zu einer verzögerten Beeinträchtigung führen. Die Vorteile der Verwendung dieses Gewebes zur kardiovaskulären Reparatur von Weichteilschädigungen müssen gegen das mögliche Risiko von Aneurysma oder Hämorrhagie oder Patch-Schwächung aufgrund von Gewebeschädigung aufgewogen werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Vor Berührung von Peri-Guard mit chirurgischen Handschuhen, müssen diese abgespült werden, um das Puder zu entfernen.

Vor der Operation müssen die Patienten oder deren Vertreter über die Komplikationen, die durch dieses Produkt entstehen können, aufgeklärt werden. Wie bei jedem chirurgischen Eingriff, sind eine Dehizensz am Eingriffsort und eine Infektion mögliche Komplikationen. Patienten auf Infektionen überwachen und angemessene Behandlung einleiten.

NEBENWIRKUNGEN:

Ein Unterlassen des Spülens dieses Produkts kann zu einer sterilen entzündlichen Reaktion führen (siehe Warnungen und Spülvorgang).

Die Auswirkungen von Beschädigung des Rinderperikard durch Kontakt mit Chemikalien oder Substanzen (außer Kochsalzlösung), durch Einfrieren oder durch Kontakt mit Dampf, Gas (Ethylenoxid) oder Bestrahlungssterilisation auf die langfristigen Operationsergebnisse wurden nicht untersucht (siehe Warnungen).

Die Verwendung von Produkten deren Sterilität beeinträchtigt wurde, kann zur Infektion führen (siehe Warnungen).

Bei Verwendung von Rinderperikard als bioprothetische Herzklappe wurden mechanische Störungen der Segel und Mineralisation berichtet, die in einigen Fällen zu frühem Versagen geführt haben.

Bei Verwendung von Rinderperikard zum Perikardverschluss wurden Fälle von epikardialen entzündlichen Reaktionen und Adhäsionen des Rinderperikards am Herzen berichtet. Adhäsionen des Perikards können die Schwierigkeit einer wiederholten Sternotomie erhöhen.

Bei Verwendung von Rinderperikard zur Korrektur einfacher vollständiger Transposition der großen Arterien mit Perikardvergrößerung des venösen Lungenasts wurden Verkalkung, Entzündung und Ausbildung von fibrösem Gewebe, welches den venösen pulmonalen Fluss behinderte, berichtet.

In Tierversuchen zu perikardialem Verschluss mit Perikard vom Rind wurden Anzeichen von Verkalkung berichtet. In Tierversuchen wurden histologische Anzeichen von Verschleiß an implantiertem Perikard vom Rind berichtet. Die Befunde umfassen aktive Phagozytose mit gleichzeitigem chronischem entzündlichem Infiltrat und Infiltrate von Riesenzellen am Übergang von Rinderperikard und umgebendem Wirtsgewebe (mit fokaler Entartung des Implantatkollagens), was einer Host-versus-graft-Reaktion entspricht.

Die Häufigkeiten von Wirtsreaktionen (Verkalkung, Infektion, Abstoßung, Adhäsion und hämatologische Kompatibilität) bei der Verwendung zur Hernienreparatur wurden nicht untersucht.

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS:

Synovis Surgical Innovations (SSI), ein Geschäftszweig von Synovis Life Technologies, Inc., gewährleistet, dass bei der Herstellung dieses Geräts angemessene Sorgfalt geübt wurde. Diese Garantie gilt ausschließlich und an Stelle jeglicher anderer Garantien, unabhängig davon ob diese ausdrücklich, impliziert, schriftlich oder mündlich unter Einschluss von, jedoch nicht ausschließlich von jeglichen Garantien der Gebrauchstauglichkeit oder Eignung sind. Aufgrund der biologischen Abweichungen von Person zu Person ist kein Produkt unter allen Umständen 100-prozentig wirksam. Aufgrund dieser Tatsache und weil SSI keine Kontrolle über die Bedingungen, unter denen das Gerät eingesetzt wird, über die Diagnose der Patienten und über die Handhabung und Bedienung hat, nachdem das Gerät nicht mehr in seinem Besitz ist, übernimmt SSI weder die Garantie für eine gute Wirkung noch die Haftung im Falle negativer Auswirkungen nach seiner Anwendung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für direkte, indirekte, zufällige, nachfolgende oder andere Schäden oder Kosten, die direkt oder indirekt aus der Verwendung des Geräts resultieren. SSI leistet Ersatz für jegliches Gerät, das sich zum Zeitpunkt des Versandes als fehlerhaft erweist. Kein Vertreter von SSI ist berechtigt, von vorgenannten Bestimmungen abzuweichen oder zusätzliche Haftung oder Verantwortung in Verbindung mit diesem Gerät zu übernehmen.

DEFINIZIONI DEI SIMBOLI:

 DO NOT FREEZE

Non congelare

 0°C/32°F

Limite di temperatura inferiore



Non riutilizzare



Fare riferimento al paragrafo *Istruzioni per l'uso*

 STERILE A

Sterilizzato usando tecniche di trattamento asettico

 NaOH

Il prodotto è trattato con idrossido di sodio

 BOVINE

Il prodotto deriva da bovini ispezionati da U.S.D.A.

 MADE IN THE U.S.A.

Prodotto negli Stati Uniti

 Rx ONLY

ATTENZIONE: La Legge federale degli Stati Uniti limita la vendita ai soli medici

 CONTENT

Contenuto

 REF

Numero di catalogo



Utilizzo entro

 LOT

Numero di lotto




Produttore

 EC REP

Rappresentante autorizzato nella Comunità europea

 PN Numero articolo SSI

 IC Codice interno SSI

INDICAZIONI:

Per l'uso come protesi per chiusura pericardica e deficienze dei tessuti molli che includono: difetti della parete addominale e toracica, ernie (diaframmatica, femorale, incisionale, inguinale, lombare, paracolostomica, scrotale e ombelicale), e riparazione intracardiaca e dei grossi vasi.

DESCRIZIONE:

Il Peri-Guard® viene preparato da pericardio bovino reticolato con glutaraldeide. Il pericardio deriva da bovini nati negli Stati Uniti. Il Peri-Guard viene sterilizzato chimicamente usando glutaraldeide, etanolo e ossido di propilene. Il Peri-Guard è stato trattato con 1 molare di idrossido di sodio per 60-75 minuti a 20-25°C.

Il Peri-Guard è confezionato in un contenitore riempito di acqua sterile, apirogena contenete ossido di propilene. Il contenuto della confezione intatta e perfettamente chiusa è sterile.

CONTROINDICAZIONI:

Il Peri-Guard non è concepito, venduto o destinato a un uso diverso da quanto indicato.

ISTRUZIONI PER L'USO:

I. PROCEDURA DI RISCIAQUO

1. Rimuovere il contenitore interno dalla confezione esterna in cartone.
Non porre il contenitore nel campo sterile.
2. Esaminare l'indicatore di gelo. Non usare se attivo.
3. Controllare il contenitore e la confezione. Non usare se si rileva umidità o perdita.
4. Aprire il contenitore interno. Usare pinze sterili, non invasive per afferrare il bordo del cerotto e rimuoverlo dal contenitore con una tecnica asettica. Risciacquare i guanti chirurgici per rimuovere la polvere dai guanti prima di toccare il cerotto.
5. Immergere ed agitare il Peri-Guard per almeno 3 minuti, in una vaschetta sterile contenente 500 ml di salina fisiologica sterile (0,9% NaCl). Non versare la soluzione di conservazione nella salina fisiologica sterile. A discrezione del chirurgo i 500 ml di soluzione di risciacquo possono contenere uno dei seguenti trattamenti antibiotici: ampicillina e gentamicina, bacitracina, cefazolina, cefotaxime, neomicina e vancomicina. I test hanno dimostrato che l'azione del Peri-Guard non è alterata dal trattamento con gli antibiotici elencati. Gli effetti di altri antibiotici sul Peri-Guard non sono stati testati. Gli effetti a lungo termine di trattamenti antibiotici del Peri-Guard non sono stati valutati. Non usare antibiotici contrari alle istruzioni del produttore in merito agli antibiotici.

6. Tenere il cerotto immerso in salina sterile finché non è pronto per l'uso.
IL CEROTTO DEVE RIMANERE SEMPRE UMIDO.

II. ISTRUZIONI PER L'IMPIANTO

1. Il cerotto può essere adattato durante l'intervento per soddisfare le esigenze del chirurgo.
2. Osservare entrambi i lati del cerotto Peri-Guard. Se uno dei lati appare più liscio, impiantare la superficie più liscia in modo che sia rivolta verso la superficie del flusso sanguigno.
3. Il Peri-Guard può essere suturato, fermato con una graffa o con punti metallici al bordo del tessuto o del vaso ospite.
4. Quando viene impiantato con sutura, i punti di sutura devono essere a 2 – 3 millimetri dal bordo dell'innesto.
5. L'innesto deve essere applicato e posizionato accuratamente per ottenere i risultati migliori.
6. Gettare tutte le parti non utilizzate di Peri-Guard. Il Peri-Guard non può essere risterilizzato né riutilizzato.

CONSERVAZIONE:

Non congelare. Conservare a temperatura ambiente.

ATTENZIONE:

Si raccomanda di seguire la procedura di risciacquo onde evitare che si verifichi una reazione infiammatoria sterile nel tessuto ospite adiacente. Non versare la soluzione di conservazione nel bagno di risciacquo.

Per evitare di danneggiare il prodotto, non esporre a sostanze chimiche o sostanze diverse da quelle specificate nella presente procedura di risciacquo. Gli antimicotici non devono entrare in contatto con il Peri-Guard in quanto si ritiene che alterino le caratteristiche di reticolazione del tessuto fissato in preparazioni a base di aldeide.

Non congelare. Potrebbe danneggiarsi. Non usare se l'indicatore di gelo è attivo.

Non risterilizzare. Non sottoporre a sterilizzazione a vapore, gas (ossido di etilene) o a radiazioni in quanto potrebbe danneggiare il Peri-Guard.

Non utilizzare se prima dell'apertura il contenitore non risulta perfettamente sigillato, in quanto potrebbe essere stata compromessa la sterilità. Non porre il contenitore in un campo sterile poiché l'esterno non è sterile. Il prodotto è esclusivamente monouso. Una volta rotta la chiusura ermetica, utilizzare immediatamente. Non richiudere il contenitore né riutilizzare il Peri-Guard. Gettare tutte le parti non utilizzate di Peri-Guard. La mancata ottemperanza delle suddette raccomandazioni potrebbe causare un'infezione chirurgica.

Il blocco cardiaco completo e il blocco di branca destra completo sono tra le condizioni per cui si impiegano procedure che comportano la riparazione cardiaca vicino ai fasci di conduzione atrio-ventricolari, più particolarmente per la riparazione di difetti del setto atriale.

L'esperienza clinica con valvole cardiache xenograft porcine fissate con glutaraldeide indica che il tessuto fissato può essere soggetto a un successivo attacco da parte del corpo e successivo deterioramento del tessuto. In maniera analoga, il pericardio bovino fissato con glutaraldeide può essere soggetto a successivo deterioramento. I benefici dell'uso di questo tessuto nella riparazione cardiovascolare o nella riparazione di deficienze dei tessuti molli devono essere soppesati rispetto ai possibili rischi di aneurisma o emorragia o indebolimento del cerotto risultanti dal deterioramento del tessuto.

PRECAUZIONI:

Risciacquare i guanti chirurgici per rimuovere la polvere dai guanti prima di toccare il Peri-Guard.

Prima dell'intervento, informare i pazienti o i loro rappresentanti in merito alle complicazioni che potrebbero essere associate all'uso di questo prodotto. Come per una qualsiasi procedura chirurgica, la deiscenza del sito chirurgico e l'infezione sono complicanze possibili. Monitorare il paziente per eventuali infezioni e prendere le misure appropriate.

REAZIONI AVVERSE:

Il mancato risciacquo del prodotto potrebbe causare una reazione infiammatoria sterile (vedere i paragrafi Raccomandazioni e Procedura di risciacquo).

L'effetto sull'esito chirurgico a lungo termine di danneggiamento del pericardio bovino dovuto a contatto con prodotti chimici o altre sostanze (diverse dalla salina), congelamento o esposizione a sterilizzazione a vapore, a gas (ossido di etilene) o a radiazioni non è stato investigato (vedere il paragrafo Raccomandazioni).

L'uso del prodotto dopo che ne sia stata compromessa la sterilità, potrebbe provocare un'infezione (vedere il paragrafo Raccomandazioni).

Quando usato come valvola cardiaca bioprotesica, il pericardio bovino ha riportato rottura meccanica delle valvole cardiache e mineralizzazione dovuto in alcuni casi a un guasto precoce.

Quando il pericardio bovino viene usato per chiusura pericardica, sono stati riportati casi di reazioni infiammatorie epicardiche e adesioni del pericardio bovino al cuore. Le adesioni pericardiche possono aumentare la difficoltà di sternotomia ripetuta.

Quando usato per correggere la semplice trasposizione completa delle grandi arterie con aumento del pericardio del canale venoso polmonare, il pericardio bovino ha presentato calcificazione, infiammazione e formazione di tessuto fibroso che ha ostruito il flusso venoso polmonare.

Quando usato in studi su animali per la chiusura del pericardio, il pericardio bovino ha riportato segni di calcificazione. Studi sugli animali hanno riportato segni istologici di deterioramento del pericardio bovino impiantato. Le scoperte includono fagocitosi attiva unita a infiltrato infiammatorio cronico e formazione di infiltrato cellulare gigante all'interfaccia tra il pericardio bovino e i circostanti tessuti ospiti (con degradazione focale di collagene per impianto) coerente con una reazione ospite vs innesto.

I tassi di incidenza delle reazioni dell'ospite (calcificazione, infezione, rigetto, adesione e compatibilità ematologica) durante l'uso per riparazione erniale non sono stati investigati.

RINUNCIA DI GARANZIA:

Synovis Surgical Innovations (SSI), una divisione di Synovis Life Technologies, Inc., garantisce che è stata usata ogni ragionevole cura per la realizzazione del presente dispositivo. La presente garanzia limitata sostituisce ogni altra garanzia espressa, implicita, scritta o verbale, incluso, ma in via non limitativa, qualsiasi garanzia di commerciabilità o adeguatezza. A causa delle differenze biologiche negli individui, nessun prodotto è efficace al 100% in tutte le circostanze. Per questo motivo e poiché SSI non ha alcun controllo sulle condizioni in cui viene utilizzato il dispositivo, sulla diagnosi del paziente, sui metodi di somministrazione o sulla sua manipolazione dopo la vendita del prodotto, SSI non garantisce né

un effetto positivo né un effetto antimalattia in seguito al suo utilizzo. Il produttore non sarà ritenuto responsabile di qualsiasi eventuale perdita, danno o spesa incidentale o emergente derivante direttamente o indirettamente dall'utilizzo di detto dispositivo. SSI sostituirà qualsiasi dispositivo ritenuto difettoso all'atto della spedizione. Nessun rappresentante della SSI è autorizzato a modificare quanto sopra o ad assumere ulteriore responsabilità in merito a detto dispositivo.

DEFINICIONES DE SÍMBOLOS:

 DO NOT FREEZE

No congelar

 0°C/32°F

Límite inferior de temperatura



No reutilizable



Consultar *instrucciones de uso*

 STERILE A

Esterilizado mediante técnicas asépticas de procesamiento

 NaOH

Este producto se ha tratado con hidróxido de sodio

 BOVINE

Este producto procede de ganado inspeccionado por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (U.S.D.A.)

 MADE IN THE U.S.A.

Fabricado en los EE. UU.

 Rx ONLY

PRECAUCIÓN: Las leyes federales de EE. UU. disponen que este dispositivo solo puede ser vendido por un médico o por orden de un médico

 CONTENT

Contenido

 REF

Número de catálogo



Usar según fecha

 LOT

Número de lote



Fabricante

 EC REP

Representante autorizado en la Comunidad Europea

 PN

Número de componente SSI

 IC

Código interno SSI

INDICACIONES:

Para utilizarse como prótesis en casos de cierres pericárdicos y deficiencias de tejidos blandos, entre los que se incluyen: defectos de la pared abdominal y torácica, hernias (diafragmática, femoral, incisional, inguinal, lumbar, paracolostómica, escrotal y umbilical) y reparación de lesiones intracardíacas y de grandes vasos.

DESCRIPCIÓN:

Peri-Guard® se ha fabricado con pericardio bovino combinado con glutaraldehído. El pericardio se obtiene de ganado procedente de los Estados Unidos. Peri-Guard se ha esterilizado químicamente con glutaraldehído, etanol y óxido de propileno. Peri-Guard se ha tratado con 1 mol de hidróxido de sodio durante un periodo de 60 a 75 minutos a una temperatura que oscila entre los 20 °C y los 25 °C.

Peri-Guard se presenta en un recipiente con solución acuosa estéril y no pirogénica que contiene óxido de propileno. El contenido del recipiente intacto y sin abrir es estéril.

CONTRAINDICACIONES:

Peri-Guard no se diseña, vende ni fabrica para otros usos que no sean los indicados.

INSTRUCCIONES DE USO:

I. PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE

1. Extraiga el recipiente interno del envase de cartón externo. No coloque el recipiente en el campo estéril.
2. Revise el indicador de congelación. No lo utilice si está activado.
3. Revise el recipiente y el envase. No utilice el producto si percibe humedad o fugas.
4. Abra el recipiente interno. Utilice unos fórceps esterilizados y atraumáticos para sujetar el borde del parche y extraerlo del recipiente mediante una técnica aséptica. Enjuague los guantes quirúrgicos para eliminar el polvo de los mismos antes de tocar el parche.
5. Sumerja y agite Peri-Guard, durante 3 minutos como mínimo, en un recipiente esterilizado con 500 ml de solución salina fisiológica estéril (NaCl al 0,9%). No vierta la solución de conservación en la solución salina fisiológica estéril. Según el criterio del cirujano, la solución de enjuague de 500 ml puede contener uno de los siguientes tratamientos antibióticos: ampicilina y gentamicina, bacitracina, cefazolina, cefotaxima,

neomicina y vancomicina. Las pruebas han demostrado que el tratamiento con los antibióticos indicados anteriormente no afecta de forma adversa a Peri-Guard. No se han comprobado los efectos de otros antibióticos en Peri-Guard. No se han evaluado los efectos a largo plazo de los tratamientos antibióticos de Peri-Guard. No utilice antibióticos de modo contrario a las instrucciones indicadas por los fabricantes de los mismos.

6. Mantenga sumergido el parche en solución salina estéril hasta el momento en que se utilice. **EL PARCHE DEBE PERMANECER HÚMEDO EN TODO MOMENTO.**

II. INSTRUCCIONES PARA IMPLANTES

1. El parche puede adaptarse durante la cirugía para cubrir las necesidades del cirujano.
2. Examine visualmente ambos lados del parche Peri-Guard. Si un lado parece más suave, implante el lado más suave de modo que entre en contacto con la superficie del flujo sanguíneo.
3. Peri-Guard se puede suturar, sujetar o grapar en el borde del vaso o tejido del receptor.
4. Si se implanta mediante sutura, los puntos de sutura deben realizarse a 2 o 3 milímetros del borde del injerto.

5. El injerto debe aplicarse y colocarse con mucho cuidado para obtener los mejores resultados.
6. Deseche las partes de Peri-Guard que no se hayan utilizado. Peri-Guard no es reesterilizable ni reutilizable.

CONSERVACIÓN:

No congelar. Conservar a temperatura ambiente.

ADVERTENCIAS:

Debe seguirse el Procedimiento de enjuague, pues de lo contrario podría producirse una reacción inflamatoria estéril en el tejido circundante del receptor. No vierta la solución de conservación en el recipiente de enjuague.

Para evitar que se produzcan daños en el producto, no lo exponga a sustancias o productos químicos que no sean los especificados en este Procedimiento de enjuague. Peri-Guard no debe entrar en contacto con antimicóticos, ya que se cree que pueden alterar las características de composición del tejido fijado en preparaciones de aldehídos.

No congelar. Pueden producirse daños. No utilizar este producto si el indicador de congelación está activado.

No volver a esterilizar. No someter a procesos de esterilización mediante vapor, gas (óxido de etileno) o radiación, ya que podrían provocar daños en Peri-Guard.

No utilizar este producto si el recipiente no se encuentra precintado de forma correcta antes de abrirse, ya que podría verse afectada la esterilidad del mismo. No coloque el recipiente en un campo estéril, ya que la parte externa del recipiente no se encuentra esterilizada. Este producto es de un solo uso. Una vez roto el precinto del recipiente, utilícelo inmediatamente. No vuelva a precintarlo ni a utilizar Peri-Guard. Las partes de Peri-Guard que no se hayan utilizado deben ser desechadas. Si no tiene en cuenta estas advertencias, podrían producirse infecciones quirúrgicas.

Se han comunicado bloqueos completos auriculoventriculares y bloqueos completos de rama derecha en procedimientos que implican reparaciones cardíacas cerca de las ramas de conducción atrioventricular, especialmente en la reparación de defectos septales atriales.

La experiencia clínica con válvulas cardíacas de xenoinjerto porcino fijadas en glutaraldehído indica que el tejido fijado puede verse rechazado más tarde por el propio cuerpo, con el consiguiente deterioro del tejido. Del mismo modo, el pericardio bovino fijado en glutaraldehído puede sufrir un deterioro a posteriori. Las ventajas del uso de este tejido en reparaciones cardiovasculares o reparaciones de deficiencias de tejidos blandos deben sopesarse frente al posible riesgo de que se produzcan aneurismas, hemorragias o un desgaste del parche a consecuencia del deterioro del tejido.

PRECAUCIONES:

Enjuague los guantes quirúrgicos para eliminar el polvo de los mismos antes de tocar Peri-Guard.

Antes de continuar con el proceso quirúrgico, se debe informar a los pacientes o a las personas responsables sobre las complicaciones que pueden asociarse al uso de este producto. Al igual que con otros procedimientos quirúrgicos, la dehiscencia en el entorno quirúrgico y las infecciones son posibles complicaciones. Examine al paciente para asegurarse de que no se produzcan infecciones y tome las medidas terapéuticas adecuadas.

REACCIONES ADVERSAS:

Si no se enjuaga el producto, podría producirse una reacción inflamatoria estéril (consulte las secciones Advertencias y Procedimiento de enjuague).

No se ha investigado sobre los efectos en los resultados quirúrgicos a largo plazo de los daños producidos en pericardios bovinos al entrar en contacto con sustancias o productos químicos (que no sean soluciones salinas), al congelarse o al exponerse a procedimientos de esterilización mediante vapor, gas (óxido de etileno) o radiación (consulte la sección Advertencias).

Si se utiliza el producto de forma que ponga en riesgo la esterilidad del mismo, podrían producirse infecciones (consulte la sección Advertencias).

Cuando se utiliza como válvula cardíaca bioprotésica, se ha detectado que el pericardio bovino produce un trastorno mecánico de las valvas y un proceso

de mineralización que provocan fallos tempranos en algunos casos.

Cuando el pericardio bovino se utiliza para cierres pericárdicos, se han detectado casos de reacciones inflamatorias epicárdicas y adhesiones del pericardio bovino al corazón. Las adhesiones pericárdicas pueden aumentar la dificultad de la esternotomía de repetición.

Cuando se utiliza para corregir una transposición completa simple de las grandes arterias con aumento pericárdico del canal venoso pulmonar, se ha descubierto que el pericardio bovino origina calcificación, inflamación y formación de tejidos fibrosos que provocan la obstrucción del flujo venoso pulmonar.

Cuando se ha utilizado en estudios realizados con animales para cierres pericárdicos, se ha detectado que el pericardio bovino muestra signos de calcificación. Los estudios realizados en animales han revelado signos histológicos de deterioro del pericardio bovino implantado. Los resultados de dichos estudios revelan fagocitosis activa junto con infiltrado inflamatorio crónico, y la formación de infiltrado de células gigantes en el punto de contacto entre el pericardio bovino y los tejidos circundantes del receptor (con degradación focal del colágeno del implante) como consecuencia de una reacción del receptor frente al injerto.

No se ha investigado sobre las tasas de incidencia de las reacciones del receptor (calcificación, infección, rechazo, adhesión y compatibilidad hematológica) durante su uso en reparaciones de hernias.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS:

Synovis Surgical Innovations (SSI), una división de Synovis Life Technologies, Inc., garantiza que se ha observado un cuidado razonable en la fabricación de este dispositivo. Esta garantía excluye y sustituye a todas las demás garantías, ya sean expresas, implícitas, escritas u orales, incluyendo, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad. Como resultado de las diferencias biológicas entre individuos, ningún producto es eficaz al 100% en todas las circunstancias. Debido a este hecho, y dado que SSI no tiene control alguno sobre las condiciones en las que se emplea este dispositivo, el diagnóstico del paciente, los métodos de administración o sobre su manejo una vez que deja de estar en su poder, SSI no garantiza un efecto positivo o un efecto negativo tras su uso. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, daño o gasto incidental o resultante que se derive directa o indirectamente del uso de este dispositivo. SSI sustituirá cualquier dispositivo que esté defectuoso en el momento del envío. Ningún representante de SSI podrá modificar ninguna de las cláusulas anteriormente expuestas ni asumir ninguna responsabilidad adicional en conexión con este dispositivo.

DEFINITIES VAN SYMBOLEN:

 DO NOT FREEZE

Niet invriezen

 0°C/32°F

Onderlimiet van temperatuur



Niet opnieuw gebruiken



Raadpleeg *instructies voor gebruik*

 STERILE A

Gesteriliseerd met aseptische verwerkingstechnieken

 NaOH

Dit product is behandeld met natriumhydroxide

 BOVINE

Dit product is afkomstig van vee dat gecontroleerd is door de U.S.D.A

 MADE IN THE U.S.A.

Vervaardigd in de vs

 Rx ONLY

OPGELET: Federale (Amerikaanse) wetten beperken de verkoop van dit instrument tot artsen of in opdracht van een arts

 CONTENT

Inhoud

 REF

Catalogusnummer



Gebruiken voor

 LOT

Partijnummer



Producent

 EC REP

Bevoegd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap

 PN

SSI-onderdeelnummer

 IC

SSI interne code

INDICATIES:

Voor gebruik als een prothese voor pericardiale afsluiting en gebreken aan het zachte weefsel, waaronder: defecten van de abdominale en thoracale wand, hernia's (diafragmatisch, femoraal, incisioneel, inguinaal, lumbaal, paracolostomie, scrotaal en umbilicaal) en intracardiaal en groot vatherstel.

BECHRIJVING:

Peri-Guard® is gemaakt uit runderpericardium dat kruislings is verbonden met glutaraldehyde. Het pericardium is verworven van rundvee dat afkomstig is uit de Verenigde Staten. Peri-Guard is chemisch gesteriliseerd met glutaraldehyde, ethanol, en propyleenoxide. Peri-Guard is behandeld met 1 molair natriumhydroxide gedurende 60-75 minuten bij 20-25°C.

Peri-Guard is verpakt in een houder die gevuld is met steriel niet-pyrogeen water dat propyleenoxide bevat. De inhoud van de ongeopende, onbeschadigde houder is steriel.

CONTRA-INDICATIES:

Peri-Guard is niet ontwikkeld, wordt niet verkocht en is niet bedoeld voor gebruik anders dan aangegeven.

GEBRUIKSIINSTRUCTIES:

I. SPOELPROCEDURE

1. Verwijder de binnenste houder van de buitenste kartonnen verpakking. Plaats de houder niet in het steriele gebied.
2. Bestudeer de bevroeringsindicator. Niet gebruiken indien geactiveerd.
3. Controleer de houder en de verpakking. Niet gebruiken bij bewijs van lekkage of vochtplekken.
4. Open de binnenste houder. Gebruik een steriele atraumatische tang om de rand van de pleister te pakken en haal de houder eruit met gebruik van een aseptische techniek. Spoel de chirurgische handschoenen om het handschoenpoeder te verwijderen voordat u de pleister aanraakt.
5. Dompel onder en agiteer de Peri-Guard, gedurende minimaal 3 minuten in een steriele kom met 500 ml steriele fysiologische zoutoplossing (0,9% NaCl). Giet de opslagoplossing niet in het steriele fysiologische zoutwater. Naar oordeel van de chirurg kan de 500 ml spoeloplossing een van de volgende antibiotische behandelingen bevatten: ampicilline en gentamicine, bacitracine, cefazoline, cefotaxime, neomycine, en vancomycine. Tests hebben aangetoond dat Peri-Guard niet negatief wordt beïnvloed door behandelingen met de genoemde antibiotica. De effecten van andere antibiotica op Peri-Guard zijn niet getest. De lange termijn effecten van antibioticabehandelingen op Peri-Guard zijn niet

beoordeeld. Gebruik geen antibiotica die strijdig zijn met de instructies van de producent.

6. Houd de pleister ondergedompeld in de steriele zoutoplossing totdat deze klaar is om te worden gebruikt. **DE PLEISTER MOET TE ALLEN TIJDE VOCHTIG ZIJN.**

II. IMPLANTEERINSTRUCTIES

1. De pleister kan worden aangepast tijdens de chirurgie om te voldoen aan de behoeften van de chirurg.
2. Controleer beide kanten van de Peri-Guard pleister. Indien één kant gladder lijkt, implanteer dan de gladdere kant in de richting van het bloedstroomoppervlak.
3. Peri-Guard kan worden gehecht, geklemd of geniet aan de rand van het gastweefsel of -vat.
4. Bij implanteren via hechting, dienen de hechtingen 2 tot 3 millimeter vanaf de rand van het transplantaat te liggen.
5. Het transplantaat dient op nauwkeurige wijze te worden ingebracht en vastgezet om de beste resultaten te krijgen.

6. Gooi ongebruikte delen van Peri-Guard weg. Peri-Guard kan niet opnieuw worden gesteriliseerd of hergebruikt.

BEWAREN:

Niet invriezen. Bewaren op kamertemperatuur.

WAARSCHUWINGEN:

De spoelprocedure moet worden opgevolgd anders kan een steriele ontstekingsreactie in het aansluitende gastweefsel resulteren. Giet de opslagoplossing niet in het spoelbad.

Om schade aan het product te voorkomen, dient u het niet bloot te stellen aan andere chemicaliën of substanties dan die zijn aangegeven in deze spoelprocedure. Antimycotica mogen niet in contact komen met Peri-Guard omdat deze de kruislingse kenmerken van weefsel gefixeerd in aldehyde-preparaten schijnen te veranderen.

Niet invriezen. Hierdoor kan schade ontstaan. Niet gebruiken indien vriesindicator is geactiveerd.

Niet opnieuw steriliseren. Niet blootstellen aan stoom, gas (ethyleenoxide), of stralingsterilisatie omdat deze Peri-Guard kunnen beschadigen.

Niet gebruiken als de houder niet goed is gesloten voor openen omdat de steriliteit kan zijn aangetast. Plaats de houder niet in het steriele gebied omdat de buitenkant van de houder niet steriel is. Dit product is uitsluitend

voor eenmalig gebruik. Als het zegel van de houder is verbroken, dient u de inhoud direct te gebruiken; sluit of gebruik Peri-Guard niet opnieuw. Alle ongebruikte delen van Peri-Guard moeten worden weggegooid. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan resulteren in chirurgische infectie.

Volledig hartblok en volledig rechter bundelhartblok zijn gerapporteerd bij cardiale herstelprocedures in de buurt van atriale-ventriculaire geleidingsbundels, in het bijzonder bij herstel van atriale septale defecten.

Klinische ervaring met varkensxenotransplantaat hartkleppen gefixeerd in glutaraldehyde geven aan dat vast weefsel onderhevig kan zijn aan een late aanval van het lichaam en een daarop volgende weefselaafbraak. Op een zelfde wijze kan een runderpericardium gefixeerd in glutaraldehyde onderhevig zijn aan late afbraak. De voordelen van het gebruik van dit weefsel bij cardiovasculair herstel of reparatie van defecten aan het zachte weefsel moeten worden afgewogen tegen het mogelijke risico op aneurisma of bloedingen of verzwakking van de pleister, hetgeen resulteert in weefselaafbraak.

VOORZORGSMAATREGELEN:

Spoel de chirurgische handschoenen om het handschoenpoeder te verwijderen voordat u de Peri-Guard aanraakt.

Voor aanvang van de operatie, dienen toekomstige patiënten of hun

vertegenwoordigers te worden geïnformeerd over de complicaties die verband houden met het gebruik van dit product. Net als bij elke chirurgische procedure, zijn dehiscentie op de operatielocatie en infectie mogelijke complicaties. Controleer patiënten op infectie en neem de juiste therapeutische actie.

NADELIGE REACTIES:

Het niet spoelen van dit product kan resulteren in een steriele ontstekingsreactie (zie Waarschuwingen en Spoelprocedure).

Het effect op chirurgische uitkomst op lange termijn van het beschadigen van het runder pericardium door contact met chemicaliën of substanties (anders dan zoutwater), door bevroering of blootstelling aan stoom, gas (ethyleenoxide), of stralingsterilisatie is niet onderzocht (zie Waarschuwingen).

Het gebruik van dit product na het aantasten van de steriliteit kan resulteren in een infectie (zie Waarschuwingen).

Als het runder pericardium wordt gebruikt als een bioprothetische hartklep, dan treedt er mechanische disruptie van de kleppen en mineralisatie op wat in sommige gevallen kan uitmonden in een voortijdige ontregeling.

Indien runder pericardium wordt gebruikt voor pericardiale sluiting, dan zijn er gevallen bekend van epicardiale ontstekingsreacties en waarbij

hechtingen zijn opgetreden van het runder pericardium aan het hart. Pericardiale hechting kan de moeilijkheid van herhaalde sternotomie verhogen.

Indien gebruikt voor een eenvoudige complete transpositie van de grote aders met pericardiumvergroting van het pulmonale veneuze kanaal, blijkt runder pericardium verkalking, ontsteking en vorming van fibreus weesels te vertonen wat de veneuze longstroming belemmert.

Tijdens dierlijke onderzoeken van pericardiale sluiting, toonde runder pericardium tekenen van verkalking. Dierlijke onderzoeken hebben histologische tekenen van verslechtering van het geïmplanteerde runderpericardium aangetoond. Bevindingen betreffen onder andere actieve fagocytose met bijbehorende chronische ontstekingsinfiltraat en de vorming van enorm celinfiltraat bij de opening tussen het runder pericardium en het omliggende gastweefsel (met focale degradatie van het implantaatcollageen), wat past bij een reactie van gast-versus-implantaat.

De mate van voorkomen van gastreacties (verkalking, infectie, afwijzing, hechting en hematologische compatibiliteit) bij het gebruik voor herniaherstel is niet onderzocht.

GARANTIEDISCLAIMER:

Synovis Surgical Innovations (SSI), een divisie van Synovis Life Technologies, Inc., garandeert dat redelijke zorg is besteed aan de productie

van dit instrument. Deze garantie is exclusief en in plaats van alle andere garanties, uitdrukkelijk, impliciet, schriftelijk of mondeling, inclusief, maar niet beperkt tot enige impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid. Door de biologische verschillen bij personen is geen enkel product 100% effectief onder alle omstandigheden. Door dit feit en aangezien SSI geen controle heeft over de omstandigheden waaronder het instrument wordt gebruikt, de diagnose van de patient, toedieningsmethoden of de behandeling van het instrument na eigendom, garandeert SSI geen goed effect of tegen een ziek effect na gebruik. De producent is niet aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgverlies, -schade of kosten die direct of indirect voortkomen uit het gebruik van dit instrument. SSI zal alle instrumenten vervangen die defect bleken op het moment van verzenden. Vertegenwoordigers van SSI kunnen het eerder genoemde niet wijzigen, de veronderstelling wekken van enige aanvullende aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten aanzien van dit instrument.

SYMBOLDEFINITIONER:

DO NOT FREEZE

Må ikke fryses

0°C/32°F



Nederste temperaturgrænseværdi



Må ikke genbruges



Konsulter *betjeningsvejledningen*

STERILE A

Steriliseret med antiseptiske behandlingsteknikker

NaOH

Dette produkt er behandlet med natriumhydroxyd

BOVINE

Dette produkt er udledt af U.S.D.A.-inspiceret kvæg

MADE IN THE U.S.A.

Fremstillet i USA.

R_x ONLY

FORSIGTIG: I henhold til loven i USA må denne anordning kun sælges af læger eller på lægeordination

CONTENT

Indhold

REF

Katalognummer



Anvendes før dato

LOT

Lotnummer



Producent

EC REP

Autoriseret repræsentant i den Europæiske Union

PN

SSI-artikelnummer

IC

SSI-internkode

INDIKATIONER:

Til anvendelse som protese ved pericardial lukning og deficiens i blødt væv, der omfatter: defekter i bug- og thoraksvæg, brok (diaphragmatisk, femoral, incisional, ingvinal, lumbal, paracolostomi, skrotal og navle) intrakardial samt udbedring af store årer.

BESKRIVELSE:

Peri-Guard® er fremstillet af bovint pericardium, der er krydslinlet med glutaraldehyd. Pericardium stammer fra kvæg opdrættet i USA. Peri-Guard er kemisk steriliseret med glutaradehyd, ethanol og propylenoxid. Peri-Guard er behandlet med 1 molær natriumhydroxid i 60-75 minutter ved 20-25°C.

Peri-Guard er pakket i en beholder fyldt med sterilt, ikke-pyrogent vand indeholdende propylenoxid. Indholdet af den uåbnede, ubeskadigede beholder er sterilt.

KONTRAINDIKATIONER:

Peri-Guard er ikke designet, solgt eller beregnet til anvendelse bortset fra som indiceret.

BETJENINGSVEJLEDNING:

I. SKYLLEPROCEDURE

1. Fjern den indre beholder fra den ydre papemballage. Placer ikke beholderen i det sterile område.
2. Undersøg frostindikatoren. Må ikke benyttes hvis aktiveret.
3. Efterse beholderen og emballagen. Må ikke benyttes, hvis der er tegn på fugt eller lækage.
4. Åbn den indre beholder. Benyt en steril atraumatisk tang til at holde i kanten af stykket og fjern det fra beholderen vha. en aseptisk fremgangsmåde. Skyl de kirurgiske handsker, for at fjerne pulverrester før stykket berøres.
5. Nedsænk og bevæg Peri-Guard i mindst 3 minutter i et sterilt kar med 500 ml steril fysiologisk saltvandsopløsning (0,9% NaCl). Hæld ikke opbevaret opløsning i den sterile fysiologiske saltvandsopløsning. Efter kirurgens skøn kan den 500 ml skylleopløsning indeholde en af følgende antibiotiske behandlinger: ampicillin og gentamicin, bacitracin, cefazolin, cefotaxim, neomycin og vancomycin. Undersøgelser har vist at Peri-Guard ikke påvirkes negativt af behandling med de anførte antibiotika. Virkningerne af andre antibiotika på Peri-Guard er ikke undersøgt. Langtidsvirkningerne af behandling med antibiotika på Peri-Guard er ikke undersøgt. Benyt ikke antibiotika i modstrid med fabrikantens anvisninger.

6. Hold stykket nedsænket i steril saltvandsopløsning indtil det skal benyttes. STYKKET SKAL HOLDES FUGTIGT HELE TIDEN.

II. IMPLATERINGSVEJLEDNING

1. Stykket skal tilskæres under operationen til at opfylde kirurgens behov.
2. Kontroller begge sider af Peri-Guard-stykket visuelt. Hvis den ene side synes glattere, implanteres den glatte side så den vender imod overfladen med blodtilførsel.
3. Peri-Guard kan sutureres, klipses eller hæftes til kanten af værtsvæv eller -kar.
4. Ved implantering med sutur, skal suturen isættes 2-3 mm fra kanten på implantatet.
5. Implantatet skal påsættes og fastgøres omhyggeligt, for at opnå de bedste resultater.
6. Bortskaf ubrugte stykker af Peri-Guard. Peri-Guard kan ikke gensteriliseres eller genbruges.

OPBEVARING:

Må ikke fryses. Opbevares ved stuetemperatur.

ADVARSLER:

Skylleproceduren skal følges, da der ellers kan opstå en steril betændelsesreaktion i det tilstødende værtsvæv. Hæld ikke opbevaret opløsning i skyllebadet.

Undgå beskadigelse af produktet ved ikke at udsætte det for kemikalier eller substanser, andre end dem angivet i denne Skylleprocedure.

Antimykotikum må ikke komme i kontakt med Peri-Guard, da de antages at ændre krydskrydsningsegenskaberne af væv fikseret i aldehydpræparater.

Må ikke fryses. Dette kan beskadige dem. Må ikke benyttes, hvis frostindikatoren er aktiveret.

Må ikke gensteriliseres. Må ikke udsættes for damp-, gas- (ethylenoxid) eller stråle sterilisering, da dette kan beskadige Peri-Guard.

Må ikke benyttes, hvis beholderen ikke er ordentligt forsegleet før åbningen, da steriliseringen kan være kompromitteret. Placer ikke beholderen i et sterilt område, da den yderste beholder ikke er steril. Dette produkt er kun til engangsbrug. Peri-Guard må ikke genbruges men skal benyttes så snart beholderens forsegling er brudt, beholderen må ikke genforsegles. Alle ubenyttede Peri-Guard-stykker skal bortskaffes. Forsømmelse med hensyn til overholdelse af disse advarsler kan medføre kirurgisk infektion.

Fuldstændig hjerteblok og fuldstændig højresidet grenblok er rapporteret ved procedurer med kardialreparation nær de atrioventrikulære impulsledningsfibre, hovedsageligt ved reparation af atrioseptumdefekt.

Klinisk erfaring med glutaraldehyd fikseret xenotransplantation af hjerteklapper fra svin, indikerer at fikseret væv kan være udsat for sent kropsangreb med efterfølgende nedbrydelse af væv. På samme måde kan glutaraldehyd fikseret bovint pericardium udsættes for sen nedbrydelse. Fodelene ved anvendelse af dette væv ved kardiovaskulær reparation eller reparation af deficiens i blødt væv, skal vejes imod den mulige risiko for aneurisme, blødning eller transplantatsvækkelse som resultat af nedbrydelse af væv.

FORHOLDSREGLER:

Skyl de kirurgiske handsker, for at fjerne pulverrester før Peri-Guard berøres.

Før operation skal eventuelle patienter eller deres repræsentanter oplyses om komplikationer, der kan være forbundet med anvendelsen af dette produkt. Som ved enhver anden kirurgiske procedure er suturskred på operationsstedet samt infektion mulige komplikationer. Kontroller patienten for infektioner og tag passende terapeutiske forholdsregler.

BIVIRKNINGER:

Forsømmelse af skylning af produktet kan medføre steril betændelsesreaktion (se Advarsler og Skylleprocedure).

Langtidsvirkningerne med hensyn til det kirurgiske resultat med hensyn til beskadigelse af bovint pericardium med kemikalier eller substanser (andre

end saltvandsopløsning), ved frysning eller ved udsættelse for damp, gas (ethylenoxid) eller strålesterilisation er ikke undersøgt (se Advarsler).

Anvendelse af produktet efter kompromittering af sterilitet kan medføre infektion (se Advarsler).

Ved anvendelse som bioprostetisk hjerteklap, er det rapporteret at bovint pericardium udviser mekaniske afbræk i flige samt mineralisering, der medfører tidligt svigt i visse tilfælde.

Ved anvendelse af bovint pericardium til pericardiallukning, er der rapporteret tilfælde af epicardialbetændelsesreaktioner og vedhæftning af bovint pericardium til hjertet. Pericardialvedhæftning kan yderligere besværliggøre gentagelse af sternotomi.

Ved anvendelse til korrektion af enkle fuldstændige transpositioner af de store arterier med pericardium forstærkning af pulmonalvenekanal, er det rapporteret af bovint pericardium udviser forkalkning, betændelse og dannelse af fibrøstvæv, der forhindrer gennemstrømning i pulmonalvener.

Ved anvendelse i dyreforsøg til pericardiallukning, er det rapporteret at bovint pericardium kan udvise tegn på forkalkning. Dyreforsøg har rapporteret histologiske tegn på nedbrydelse af implanteret bovint pericardium. Resultaterne omfatter aktiv fagocytose og medfølgende kronisk inflammatorisk infiltrat og dannelse af kæmpecelleinfiltrat i grænsefladen imellem det bovine pericardium og det omkringliggende

værtstvæv (med fokalforringelse af implantatets collagen) forenelig med værts/implantatreaktion.

Hændelsesfrekvenserne for værtsreaktioner (forkalkning, infektion, afstødning, vedhæftning samt hæmatologisk kompatibilitet) ved brug til behandling af brok er ikke undersøgt.

FRALÆGGELSE AF GARANTIFORPLIGTELSE:

Synovis Surgical Innovations (SSI), en division af Synovis Life Technologies Inc., garanterer at der er udvist passende omhyggelighed ved fremstillingen af denne enhed. Denne garanti udelukker og erstatter alle andre garantier hvad enten de er udtrykt, underforstået, skriftlige eller mundtlige, herunder men ikke begrænset til, enhver underforstået garanti med hensyn til salgbarhed eller egnethed. På grund af biologiske forskelligheder hos personer er intet produkt 100% effektivt under alle forhold. På grund af dette faktum og siden SSI ikke har nogen kontrol over vilkårene under hvilke enheden benyttes, diagnosticering af patienten, anvendelsesmetoden samt håndtering efter enheden forlader SSI. Garanterer SSI ikke for et godt eller dårligt resultat som følge af anvendelsen. Fabrikanten skal ikke være ansvarlig for hændelige eller efterfølgende tab, skader eller udgifter opstået direkte eller indirekte som følge af anvendelse af denne enhed. SSI vil erstatte enhver enhed, der er defekt på forsendelsestidspunktet. Ingen repræsentanter for SSI kan ændre ovenstående eller påtage noget yderligere ansvar i forbindelse med denne enhed.

SYMBOLDEFINITIONER:

 DO NOT FREEZE

Får ej frysas

 0°C/32°F

Nedre temperaturgräns



Får ej återanvändas



Se *Användarinstruktionerna*

 STERILE A

Steriliserad med aseptiska tekniker

 NaOH

Produkten är behandlad med natriumhydroxid

 BOVINE

Produkten är tillverkad av material från nötboskap som inspekterats av jordbruksverket i USA

 MADE IN THE U.S.A.

Tillverkad i USA

 Rx ONLY

OBS: Enligt federal lag (i USA) får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkarordination

 CONTENT

Innehåll

 REF

Katalognummer



Använd senast

 LOT

Partinummer



Tillverkare

 EC REP

Auktoriserad EU-representant

 PN

SSI artikelnummer

 IC

SSI internkod

INDIKATIONER:

Att användas som protes för slutning av perikardium och defekter i mjuk vävnad som inkluderar: defekter i buk- och bröstkoragsvägg, bråck (diafragma-, femoral, ärr-, ljumsk-, lumbal-, kolostomi-, pung- och navelbråck), samt intrakardiell reparation och reparation av stora kärl.

BESKRIVNING:

Peri-Guard® tillverkas av nötkreatursperikardium (bovint perikardium) som korslänkats med glutaraldehyd. Perikardiet tas från boskap med ursprung i USA. Peri-Guard är kemiskt steriliserat med glutaraldehyd, etanol och propylenoxid. Peri-Guard har behandlats med 1 mol natriumhydroxid i 60-75 minuter vid 20-25°C.

Peri-Guard är förpackad i en behållare fylld med sterilt, icke-pyrogent vatten som innehåller propylenoxid. Innehållet i en öppnad, oskadad förpackning är sterilt.

KONTRAINDIKATIONER:

Peri-Guard är inte utformad, såld eller avsedd för andra ändamål än de som indikeras.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER:

I. SKÖLJNING

1. Ta ut den inre behållaren ur ytterkartongen. Placera inte behållaren på det sterila området.
2. Kontrollera frysindikatorn. Använd inte produkten om indikatorn aktiverats.
3. Undersök behållaren och förpackningen. Använd inte produkten om det finns tecken på fukt eller läckage.
4. Öppna den inre behållaren. Grip kanten på patchen med en steril, trubbig peang och dra ut den ur behållaren med aseptisk teknik. Skölj kirurghandskarna så att pudret avlägsnas innan du rör patchen.
5. Sänk ner Peri-Guard i en steril skål med 500 ml steril fysiologisk saltlösning (0,9% NaCl) i minst 3 minuter och rör om. Slå inte förpackningslösningen i den sterila fysiologiska saltlösningen. Kirurgen kan välja att tillsätta ett av nedanstående antibiotika till 500-ml-sköjlösningen: ampicillin plus gentamicin, bacitracin, cefazolin, cefotaxim, neomycin och vancomycin. Tester har visat att Peri-Guard inte påverkas negativt av behandling med de här uppräknade antibiotika. Effekter av andra antibiotika på Peri-Guard har inte testats. Långtidseffekten av antibiotikabehandling av Peri-Guard har inte

bedömts. Använd inte antibiotika i strid med antibiotikatillverkarens instruktioner.

6. Låt patchen ligga kvar helt nedsänkt i den sterila saltlösning tills den ska användas. PATCHEN MÅSTE HÅLLAS FUKTIG HELA TIDEN.

II. IMPLANTATIONSINSTRUKTIONER

1. Patchen kan klippas till under operationen för att anpassas till kirurgens behov.
2. Granska Peri-Guard-patchens båda sidor. Om de ena verkar slätare, använd den slätare sidan mot blodflödesytan.
3. Peri-Guard kan fästas med sutur, clips eller agraff till kanten av värdvävnad eller kärl.
4. När sutur används för implantationen ska suturerna sättas 2 till 3 mm från transplantatkanten.
5. Transplantatet ska läggas på och omsorgsfullt fixeras på plats för att bästa resultat ska uppnås.
6. Kassera oanvända bitar Peri-Guard. Peri-Guard får inte omsteriliseras eller återanvändas.

FÖRVARING:

Frys inte produkten. Förvaras vid rumstemperatur.

VARNING:

Sköljningsproceduren måste genomföras, annars kan en steril inflammatorisk reaktion uppstå i den angränsande värdvävnaden. Håll inte förvaringslösningen i sköljvätskan.

För att undvika skador på produkten får den inte utsättas andra kemikalier eller andra ämnen än dem som specificeras i avsnittet Sköljning. Antimykotika får inte komma i kontakt med Peri-Guard eftersom de antas förändra egenskaperna i korslänkningen hos vävnad som fixerats i aldehyder.

Frys inte produkten. Skador kan uppstå. Använd inte om frysindikatorn aktiverats.

Omsterilisera inte. Utsätt inte Peri-Guard för ånga, gas (etylenoxid) eller strålningssterilisering eftersom detta kan skada produkten.

Använd inte produkten om förpackningen inte är helt försluten innan den öppnas eftersom steriliseringen då inte kan garanteras. Placera inte behållaren på det sterila området eftersom behållarens utsida inte är steril. Denna produkt är endast avsedd för engångsbruk. När förpackningens försegling är bruten, använd genast produkten. Återförslut inte behållaren

och återanvänd inte Peri-Guard. Alla oanvända bitar Peri-Guard måste kasseras. Om dessa varningar inte respekteras kan kirurgisk infektion bli följd.

Komplett hjärtblock och komplett höger grenblock har rapporterats i samband med kirurgisk reparation av hjärta nära det atrioventrikulära muskelknippet, och i synnerhet vid reparation av defekter i förmaksväggen.

Klinisk erfarenhet av transplantation av glutaraldehyd-fixerade hjärtklaffar från gris indikerar att fixerad vävnad med tiden kan utsättas för kroppens försvarsmekanismer och försämras. På samma sätt kan glutaraldehyd-fixerat bovint perikardium efter en tid försämras. Fördelarna med att använda denna vävnad för kardiovaskulär reparation eller reparation av dysfunktioner i mjuk vävnad måste vägas mot den möjliga risken för aneurysm eller blödning eller att patchen försvagas på grund av vävnadsförsämring.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Skölj kirurghandskarna så att pudret avlägsnas innan du rör Peri-Guard.

Patienter som kan komma i fråga för denna behandling, eller deras representant, ska informeras om komplikationer som kan knytas till användningen av denna produkt. Som vid alla kirurgiska ingrepp är

dehiscens i operationsområdet och infektion möjliga komplikationer. Observera patienten med avseende på infektion och vida lämpliga behandlingsåtgärder.

OÖNSKADE REAKTIONER:

Om produkten inte sköljs kan steril inflammatorisk reaktion uppstå (se Varningar och Sköljning).

Effekten på långtidsresultatet om bovin perikardium kommit i kontakt med och skadats av kemikalier och ämnen (andra är saltlösning), av frysning, eller av att det utsatts för ånga, gas (etylenoxid) eller strålningsterilisering har inte undersökts (se Varningar).

Om produkter med oklar steril status används kan infektioner uppstå (se Varningar).

I samband med att bovin perikardium använts som biologisk klaffprotes har mekaniska skador på klaffsegel rapporterats liksom mineralisering som resulterat i tidigt misslyckande i några fall.

I samband med att bovin perikardium använts för slutning av perikardiet har fall av inflammatoriska reaktioner i epikardiet samt adhesion av det bovina perikardiet till hjärtat rapporterats. Perikardiella adhesions kan försvåra upprepad sternotomi.

I samband med att bovin perikardium använts för att korrigera enkel fullständig transposition av de stora artärerna med förtjockat perikardium

vid pulmonalisvenkanalen, har man sett förkalkning, inflammation och bildandet av fibrös vävnad med obstruerat flöde i pulmonalisvenen.

När bovin perikardium använts för slutning av perikardiet i djurstudier, har det rapporterats uppvisa tecken på förkalkning. Från djurstudier har rapporterats histologiska tecken på försämring av transplanterat bovin perikardium. Fynden, som inkluderar aktiv fagocytos med samtidig kronisk inflammatorisk infiltration och bildandet av infiltrat av jätteceller vid kontaktytan mellan bovin perikardium och omgivande värdvävnad (med lokal degradering av implantatkollagenet), är konsistenta med en värd-kontra-transplantatreaktion.

Incidenstalen för värdreaktioner (förkalkning, infektion, avstötning, adhesion och hematologisk kompatibilitet) i samband med användning vid bräckreparation har inte undersökts.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER:

Synovis Surgical Innovations (SSI), en avdelning under Synovis Life Technologies, Inc., garanterar att produkten tillverkats med iakttagande av rimlig omsorg. Denna garanti är enda garanti och gäller i stället för alla andra garantier, uttryckliga, underförstådda, skriftliga eller muntliga, inklusive, men inte begränsat till, eventuella underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet. Eftersom det finns biologiska skillnader hos olika individer, kan ingen produkt garanteras vara 100 procent effektiv under alla förhållanden. På grund av detta och eftersom SSI inte kan

påverka de förhållanden under vilka produkten används, patientdiagnos, administrationsmetoder eller hur produkten hanteras efter att den inte längre är i SSI:s ägo, garanterar SSI varken att god effekt uppnås eller att önskad effekt inte uppstår då produkten används. Tillverkaren har inget ansvar för oavsiktlig förlust eller följdförlust, skada eller kostnad som uppstår direkt eller indirekt på grund av att denna produkt används. SSI ersätter produkter som är defekta när de lämnar tillverkningen. Ingen SSI-representant har rätt ändra något av ovanstående eller åta sig ytterligare ansvar i någon form i samband med denna produkt.

SYMBOLDEFINISJONER:

DO NOT FREEZE

Må ikke fryses



0°C/32°F

Nedre temperaturgrense



Må ikke brukes om igjen



Se *bruksanvisning*

STERILE A

Sterilisert med aseptiske prosessteknikker

NaOH

Dette produktet er behandlet med lut (NaOH)

BOVINE

Dette produktet stammer fra U.S.D.A.-inspisert kveg

MADE IN THE U.S.A.

Produsert i USA

R_x ONLY

FORSIKTIG: Amerikansk lov begrenser dette utstyret til salg til lege eller på bestilling fra lege

CONTENT

Innhold

REF

Katalognummer



Brukes innen

LOT

Lot nummer



Produsent

EC REP

Autorisert representant i EU

PN

SSI del nummer

IC

SSI intern kode

INDIKASJONER:

Til bruk som protese for perikardlukning og bløtdelsdefekter, inklusivt: defekter i buk- og brystvegg, brokk (mellomgulvs-, femoral-, arr-, lyske-, lumbal-, parakolostomi-, skrotal- og navlebrokk) og intrakardiell reparasjon samt reparasjon av store kar.

BESKRIVELSE:

Peri-Guard® er tilberedt fra bovint perikard krysslenket med glutaraldehyd. Perikard er anskaffet fra kveg med opprinnelse i de forente stater. Peri-Guard er kjemisk sterilisert ved hjelp av glutaraldehyd, etanol og propylenoksid. Peri-Guard er blitt behandlet med 1 molar lut (NaOH) i 60-75 minutt ved 20-25°C.

Peri-Guard er pakket i en beholder fylt med sterilt, ikke-pyrogent vann som inneholder propylenoksid. Innholdet av uåpnet, uskadet beholder er sterilt.

KONTRAINDIKASJONER:

Peri-Guard er ikke laget til, solgt for eller tiltenkt annen bruk enn som spesifisert.

BRUKSANVISNINGER:

I. RENSEPROSEDYRE

1. Fjern indre beholder fra ytre kartongeske. Ikke plasser beholderen i det sterile feltet.
 2. Undersøk fryseindikatoren. Ikke benytt dersom aktivert.
 3. Inspiser beholderen og innpakningen. Ikke benytt dersom det er tegn til fuktighet eller lekkasje.
 4. Åpne indre beholder. Bruk steril, atraumatisk tang for å gripe kanten av lappen og fjern fra beholderen med aseptisk teknikk. Rens kirurgiske hansker for å fjerne hanskepulver før du berører lappen.
 5. Senk og rør om Peri-Guard i en steril beholder som inneholder 500 ml sterilt fysiologisk saltvann (0,9% NaCl) i minimum 3 minutter. Ikke hell lagringsmediet over i det sterile fysiologiske saltvannet. Etter kirurgens anvisning kan 500 ml renevæske inneholde en av de følgende antibiotikabehandlingene: ampicillin & gentamicin, bacitracin, cefazolin, cefotaxime, neomycin, og vancomycin. Testing har vist at Peri-Guard ikke blir forringet av behandling med de listede antibiotika. Effekter av andre antibiotika på Peri-Guard er ikke blitt testet. Langtidseffekter av antibiotikabehandling på Peri-Guard har ikke blitt evaluert. Ikke bruk antibiotika utenom anbefalingene til antibiotikaproduzenten.
 6. Hold vevslappen nedsenket i sterilt saltvann til den er klar til bruk.
- VEVSLAPPEN MÅ FORBLI FUKTIG TIL ENHVER TID.

II. IMPLANTASJONS INSTRUKS

1. Vevslappen kan klippes til etter kirurgens behov under inngrepet.
2. Inspiser begge sider av Peri-Guard visuelt. Dersom en side ser glattere ut, implanteres den glatte overflaten slik at den vender mot blodflowsiden.
3. Peri-Guard kan sys, klippes, eller stiftes til kanten til vertsvevet eller karet.
4. Ved implantasjon med suturer, bør nålefestene settes 2-3 millimeter fra kanten på transplantatet.
5. Transplantatet bør settes på og festes nøye for å oppnå best mulig resultater.
6. Ubrukte biter av Peri-Guard skal kastes. Peri-Guard kan ikke resteriliseres eller gjenbrukes.

LAGRING:

Må ikke fryses. Lagres ved romtemperatur.

ADVARSLER:

Skylleprosedyren må følges ellers kan tilstøtende vertsvev få en steril betennelsesreaksjon. Ikke hell lagringsmediet over i skyllekaret.

Ikke eksponer dette produktet til noen andre kjemikalier eller substanser enn de som er spesifisert i denne skylleprosedyren, for å unngå skade på

produktet. Antimykotika må ikke komme i kontakt med Peri-Guard siden det antas at de forandrer kryssbindings karakteristika til vev fiksert i aldehyd.

Må ikke fryses. Skade kan oppstå. Skal ikke brukes dersom fryseindikatoren er aktivert.

Skal ikke resteriliseres. Skal ikke utsettes for damp, gass (etylenoksid), eller sterilisering ved bestråling ettersom dette kan skade Peri-Guard.

Skal ikke brukes dersom beholderen ikke er skikkelig forseglet før den åpnes, siden sterilitet kan være kompromittert. Ikke sett beholderen på sterilt felt, fordi utsiden av beholderen ikke er steril. Dette produktet er kun til engangsbruk. Når seglet til beholderen er brutt, skal Peri-Guard brukes straks, ikke forsegl beholderen på nytt. Peri-Guard skal ikke brukes om igjen. Alle ubrukte biter Peri-Guard må kastes. Manglende overholdelse av disse advarslene ikke kan føre til kirurgisk infeksjon.

Komplett hjerteblokk og komplett høyre grenblokk er blitt rapportert for prosedyrer som involverer inngrep på hjertet nær atrie-ventrikulær lednings bunter, særskilt ved reparasjon av atrie septum defekter.

Klinisk erfaring med glutaraldehyd fiksert xenograft hjerteklaffer fra gris indikerer at det fikserte vevet kan være utsatt for senangrep fra kroppen og påfølgende vevsforringelse. På tilsvarende vis, kan glutaraldehyd fiksert bovint perikard være utsatt for forringelse senere. Fordelene ved bruk av

dette vevet i kardiovaskulær reparasjon eller reparasjon av bløtdelsdefekter må veies mot mulig risiko for aneurysme eller blødning eller vevslapp svekkelse som følge av vevsforringelse.

FORHOLDSREGLER:

Rens kirurgiske hansker for å fjerne hanskepulver før du berører Peri-Guard.

Før kirurgi bør prospektive pasienter eller deres representanter informeres om komplikasjoner som kan være assosiert med bruk av dette produktet. Som ved enhver kirurgisk prosedyre er festløsning ved kirurgistedet og infeksjon mulige komplikasjoner. Overvåk pasienten for tegn på infeksjon og behandle deretter.

UØNSKEDE REAKSJONER:

Manglende skylling av produktet kan resultere i en steril betennelsesreaksjon (se advarsler og skylleprosedyre).

Effekten på langtids kirurgisk utfall av å skade bovint perikard ved kontakt med kjemikalier eller substanser (utenom saltvannssoppløsning), ved å fryse, eller ved å utsette for damp, gass (etylenoksid), eller sterilisering ved bestråling er ikke undersøkt (se advarsler).

Bruk av produktet etter sterilitet er kompromittert kan resultere i infeksjon (se advarsler).

Ved bruk som en bioprotetisk hjerteklaff, har bovint perikard blitt rapportert å vise mekanisk skade på klaffeblad og mineralisering som i enkelte tilfeller har ført til tidlig svikt.

Når bovint perikard blir brukt til lukning av perikard, er det blitt rapportert tilfeller av betennelsesreaksjoner i epikard og tilheftinger av bovint perikard til hjertet. Perikard adheranser kan vanskeliggjøre gjentatt sternotomi.

Ved bruk til å korrigere enkel komplett transposisjon av de store arteriene med perikard forstørrelse av lungens venekanal, er det blitt rapportert at bovint perikard har vist kalsifisering, betennelse og dannelse av arrvev som obstruerte lungens venøse flow.

Ved bruk i dyrestudier for lukning av perikard, har bovint perikard blitt rapportert å vise tegn på kalsifisering. Dyrestudier har rapportert histologiske tegn på forringelse av implantert bovint perikard. Funn inkluderer aktiv fagocytose og medfølgende kronisk betennelsesinfiltrat og dannelse av kjempecelleinfiltrat ved overgangen mellom bovint perikard og omgivende vertsvæv (med fokal degradering av implantert kollagen), som ved en vert-mot-transplantat reaksjon.

Insidensratene på vertsvævsreaksjoner (kalsifisering, infeksjon, avstøtning, adheranse, og hematologisk kompatibilitet) ved bruk for brokkoperasjon har ikke blitt undersøkt.

GARANTI:

Synovis Surgical Innovations (SSI), en avdeling i Synovis Life Technologies Inc., garanterer at dette apparatet er produsert med forstandig påpasselighet. Denne garantien er eksklusiv og trer i stedet for alle andre garantier, om de så er uttrykt, implisert, skriftlige eller muntlige, inkludert, men ikke begrenset av, alle impliserte garantier på salgbarhet eller egnethet. Som følge av biologiske forskjeller mellom individer, er ingen produkter 100% effektive i enhver sammenheng. På grunn av dette faktum og fordi SSI ikke har kontroll over omstendighetene dette apparatet brukes under, pasientens diagnostikk, anvendelsesmetode eller håndtering etter den forlater vår eie, garanterer SSI verken god effekt eller mot dårlige effekter etter bruk. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for tilfeldig tap, skade eller utgift som oppstår direkte eller indirekte som følge av bruk av dette apparatet. SSI vil erstatte ethvert apparat som er defekt ved forsendelse. Ingen representant for SSI kan forandre noe av det foregående eller påta seg ytterligere ansvar eller garanti i forbindelse med dette apparatet.

SEMBOL TANIMLARI:

DO NOT FREEZE

Dondurmayın

0°C/32°F

Sıcaklık alt sınırı



Yeniden kullanmayın



Kullanım Talimatına Başvurun

STERILE A

Aseptik işlem teknikleri kullanılarak sterilize edilmiştir

NaOH

Bu ürün, sodyum hidroksit ile işlem görmüştür

BOVINE

Bu ürün, A.B.D.T.B.-kontrollü sığırdan elde edilmiştir

MADE IN THE U.S.A.

ABD Malı

Rx ONLY

UYARI: Federal (A.B.D) Yasası, bu cihazı doktor tarafından ya da doktor emri ile satılmak üzere sınırlamıştır

CONTENT

İçerik

REF

Katalog numarası



Son kullanma tarihi

LOT

Lot numarası



Üretici

EC REP

Avrupa Topluluğunda Yetkili Temsilci

PN

SSI bölüm numarası

IC

SSI internal kod

İNDİKASYONLAR:

Perikardiyal kapama ve yumuşak doku eksikliği için bir protez olarak kullanım amaçlıdır, içeriğinde: abdominal ve torasik duvarın tahribi, fitik (diyafragmatik, femoral, incisional, inguinal, lumbal, parakolostomi, skrotal ve umbilikal) ve intrakardiyak ve büyük damar onarımları.

AÇIKLAMA:

Peri-Guard® glutaraldehit ile çapraz bağlı bovin perikardiyumdan hazırlanır. Perikardiyum, Birleşik Devletler menşeli sığırdan üretilir. Peri-Guard, glutaraldehit, etanol, propilen oksit kullanılarak kimyasal olarak sterilize edilir. Peri-Guard 1 molar sodyum hidroksit ile 20-25°C'de 60-75 dakika boyunca işlem görmüştür.

Peri-Guard, steril, propilen oksit içeren non-pirojenik su ile dolu bir kutu içinde paketlenir. Açılmamış, hasar görmemiş kutunun içindekiler sterildir.

KONTRENDİKASYONLAR:

Peri-Guard, belirtilenin dışında kullanılmak üzere tasarlanmamış, satılmamış veya kullanımı amaçlanmamıştır.

KULLANMA TALİMATI:

I. DURULAMA PROSEDÜRÜ

1. İç kutuyu dış karton paketten çıkarın. Kutuyu steril alana koymayın.
2. Dondurucu göstergesini inceleyin. Aktif ise kullanmayın.
3. Kutuyu ve paketi inceleyin. Sızıntı ya da nem belirtisi varsa kullanmayın.
4. İçindeki kutuyu açın. Parçanın kenarlarını tutmak için, steril atravmatik forsepsi kullanın ve aseptik teknik kullanarak kutudan çıkarın. Parçaya dokunmadan önce cerrahi eldiveni yıkayarak eldiven pudrasını temizleyin.
5. Peri-Guard'ı 500 ml steril fizyolojik salin (0.9% NaCl) içeren steril bir kap içine koyun ve en az 3 dakika batırın ve sallayın. Saklama solüsyonlarını steril fizyolojik salin içine boşaltmayın. 500 ml durulama solüsyonu cerrahın uygun gördüğü aşağıdaki antibiyotik tretmanlardan birini içerebilir: ampisilin & gentamisin, basitrasin, sefzolin, cefotaxime, neomisin ve ankomisin. Testler, Peri-Guard'ın, listelenen antibiyotiklerle tedaviden advers olarak etkilenmediğini göstermiştir. Diğer antibiyotiklerin Peri-Guard üzerindeki etkileri test edilmemiştir. Peri-Guard'ın antibiyotik tedavilerinin uzun dönemli etkileri değerlendirilmemiştir. Antibiyotikleri antibiyotik üreticilerinin talimatlarının aksine kullanmayın.

6. Parçayı kullanıma hazır olana kadar steril salin içinde tutun. PARÇA HER ZAMAN NEMLİ TUTULMALI.

II. İMPLANT TALİMATLARI

1. Parça, ameliyat esnasında doktorun ihtiyaçlarına uygun hale getirilebilir.
2. Peri-Guard parçanın her iki tarafını da görsel olarak inceleyin. Bir taraf daha yumuşak görünüyorsa, daha düzgün yüzeyi implant yapın böylece o kan akış yüzeyini karşılar.
3. Peri-Guard, host doku ya da damar kenarına dikilebilir, tutturulabilir ya da zımbalanabilir.
4. İmplant dikişli yapılırsa dış izleri doku parçasının 2 ila 3 milimetre kenarından yapılmalıdır.
5. En iyi sonucu almak için, nakil yerine dikkatlice uygulanmalı ve sabitlenmelidir.
6. Peri-Guard kullanılmayan tüm parçalarını atın. Peri-Guard yeniden sterilize edilemez veya tekrar kullanılamaz.

SAKLAMA KOŞULLARI:

Dondurmayın. Oda sıcaklığında saklayın.

UYARILAR:

Durulama Prosedürü takip edilmeli ya da bitişik bir host dokuda inflamatuvar reaksiyon olabilir. Saklama solüsyonunu durulama banyosunun içine dökmeyiniz.

Ürüne zarar gelmesini önlemek için, Durulama Prosedüründe belirtilenler haricinde kimyasallara ya da bileşenlere maruz bırakmayın. Aldehit preparatlarda fikse dokunun çapraz bağlanma özelliklerini değiştirdikleri düşünüldüğünden, antimikotikler Peri-Guard ile temas etmemelidir.

Dondurmayın. Bozulabilir. Donma göstergesi aktif olursa kullanmayın.

Tekrar sterilize etmeyin. Buhar, gaz (etilen oksit) ya da radyasyon sterilizasyona maruz bırakmayın, bunlar Peri-Guard'a zarar verebilir.

Açılmadan önce düzgün olarak kapalı değilse kullanmayın, steril özelliği kaybolmuş olabilir. Kutunun dışı steril olmadığı için kutuyu steril alana koymayın. Bu ürün tek kullanımlıktır. Kutunun mühürü kırılmışsa, Peri-Guard'ı derhal kullanın, tekrar mühürlemeyin ya da tekrar kullanmayın. Peri-Guard'ın kullanılmayan tüm parçaları atılmalıdır. Bu uyarılara uymamak cerrahi enfeksiyonlara sebep olabilir.

Tam kalp bloğu ve tam sağ demet kalp bloğu, atriyal ventriküler antidromik demetlerin yanında kalp onarımı ile ilgili prosedürler için, özellikle atriyal septal bozukluğunun onarımı için bildirilmiştir.

Glutaraldehit fikse domuz ksenogref kalp kapakçıkları ile klinik tecrübe gösterdi ki, bu sabit dokular vücut ve müteakip doku deteriyorasyonu ile geç atak söz konusu olabilir. Aynı tarzda, glutaraldehit fikse bovin perikardiyum geç deteriyorasyona konu olabilir. Bu dokunun, kardiyovasküler onarım ya da yumuşak doku bozukluklarının onarımında kullanılmasının faydası, doku bozukluklarının sonucu olarak, mümkün anevrizma riskine ya da kanama ya da yama zayıflığına karşı ağırlıklı olmalı.

ÖNLEMLER:

Peri-Guard'a dokunmadan önce cerrahi eldivenleri yıkayarak eldiven pudrasını temizleyin.

Ameliyattan önce, muhtemel hastalara ya da onların temsilcilerine, bu ürünü kullanmakla ilgili olarak olabilecek komplikasyonlar hakkında bilgi verilmeli. Cerrahi prosedürlerle, cerrahi bölgede açılma ve enfeksiyon mümkün komplikasyonlardır. Enfeksiyon için hastayı gözlemleyin ve uygun tedaviyi uygulayın.

İSTENMEYEN REAKSİYONLAR:

Ürünü durulamadaki başarısızlık steril bir iltihaplanmaya yol açabilir (Uyarılar ve Durulama Prosedürüne bakın).

Perikardiyum bovin hasarlarının kimyasal ya da bileşenlerle (salinden başka) temas ile dondurma ya da buhar, gaz (etilen oksit) ya da radyasyon sterilizasyonuna maruz bırakmanın uzun dönemde cerrahi netice etkisi henüz araştırılmamıştır (Uyarılara bakın).

Ürünün müteakip kullanımı sterilitede riske yol açarak enfeksiyona neden olabilir (Uyarılara bakın).

Bir biyoprostetik kalp kapakçığı olarak kullanıldığında, bovin perikardiyum bazı durumlarda erken başarısızlığın sonucu olarak kapakçıkların mekanik ayrılmasını ve mineralizasyonu gösterdiğini bildiriyor.

Bovine perikardiyum perikardiyal kapama için kullanıldığında, epikardiyal inflamatuvar reaksiyon durumları ve kalbe bovine perikardiyumun adezyonları bildiriliyor. Perikardiyal adezyon, sternotomi tekrarının zorluğunu artırabilir.

Bir pulmoner venöz kanalın, perikardiyum güçlendirme ile büyük arterlerin doğru basit tam olarak aktarılması için kullanıldığında, bovine perikardiyum kalsifikasyon, inflamasyon ve lifli dokunun formasyonunu kanıtladığı bildiriliyor bu da pulmoner venöz akışını engelliyor.

Perikardiyal kapama için hayvanlar üzerinde çalışma yapıldığında bovine perikardiyum kalsifikasyon işaretleri gösterdiği bildiriliyor. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, yerleştirilen bovine perikardiyumun deteriorasyon histolojik işaretleri bildiriliyor. Bulgular dahilinde aktif fagositoz kronik inflamatuvar infiltrat eşliğinde ve bovine perikardiyum ve host doku çevreleri arasındaki arayüzde dev hücre infiltrat oluşumu (implant kolajenin odaksal bozulması) bir doku reddi reaksiyonları ile bağlantılıdır.

Fıtık onarımı esnasında, host reaksiyonları insidans oranları (kalsifikasyon, enfeksiyon, rejeksiyon, adezyon, hematolojik uygunluk) araştırılmadı.

GARANTİLERİN REDDİ:

Synovis Life Technologies, Inc.'nin bir bölümü olan Synovis Surgical Innovations (SSI), bu aletin imalatında gerekli özenin gösterildiğinin garantisini veriyor. Bu garanti özeldir ve diğer ifade edilen ya da ima edilen sözlü ya da yazılı garantilerin yerine, herhangi bir ima edilen ticarete elverişli nitelik ya da uygunluğun garantilerini içerir ama onlarla sınırlı değildir. Bireylerde biyolojik farkların sonucu olarak, hiçbir ürün, tüm koşullar altında % 100 etkili değildir. Bu gerçekten ve SSI'nin, hastanın teşhisi, yönetim metodları veya yerinden çıktıktan sonraki ele alış şekli gibi, aletin kullanıldığı koşullar üzerinde hiçbir kontrolü olmadığından, SSI kullanımdan sonra iyi bir etki ya da sağlıklı bir

etkiye karşı garanti veremez. İmalatçı, bu aletin kullanımdan dolayı, dosdoğru veya dolaylı olarak ortaya çıkan herhangi bir önemli ya da önemsiz kayıplardan, zararlardan ya da masraflardan sorumlu değildir. SSI, nakliye sırasında zarar gören aleti değiştirecektir. SSI'nin hiçbir temsilcisi, bu aletle bağlantılı olarak, yukarıda yazılanların hiçbirini değiştiremez ya da hiçbir ilave yükümlülük ya da sorumluluk üstlenemez.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ:

DO NOT FREEZE

Να μην καταψύχεται

0°C/32°F

Ελάχιστο όριο θερμοκρασίας



Να μην επαναχρησιμοποιείται



Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

STERILE A

Αποστειρώθηκε με χρήση ασηπτικών τεχνικών επεξεργασίας

NaOH

Το προϊόν αυτό έχει υποστεί επεξεργασία με υδροξείδιο του νατρίου

BOVINE

Το προϊόν αυτό προέρχεται από βοοειδή επιθεωρημένα από το U.S.D.A. (Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α.)

MADE IN THE U.S.A.

Κατασκευασμένο στις Η.Π.Α.

Rx ONLY

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ομοσπονδιακός νόμος (Η.Π.Α.) περιορίζει τη συγκεκριμένη συσκευή για πώληση ή κατόπιν εντολής από ιατρό

CONTENT

Περιεχόμενο

REF

Αριθμός καταλόγου



Χρήση έως

LOT

Αριθμός παρτίδας



Κατασκευαστής

EC REP

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

PN

Αριθμός εξαρτήματος SSI

IC

Εσωτερικός κωδικός SSI

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Για χρήση ως πρόθεση για περικαρδιακή σύγκλειση και ατέλειες μαλακού ιστού όπως: Αποκατάσταση ελλειμμάτων κοιλιακού και θωρακικού τοιχώματος, κήλης (διαφραγματοκήλη, μηροκήλη, μετεγχειρητική κήλη, βουβωνοκήλη, σφυοκήλη, παρακολοστομική κήλη, οσχεοκήλη και ομφαλοκήλη), καθώς και ενδοκαρδιακών και μεγάλων αγγείων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το Peri-Guard® παρασκευάζεται από βόειο περικάρδιο διασυνδεδεμένο με γλουταραλδεύδη. Το περικάρδιο προέρχεται από βοοειδή αμερικανικής προέλευσης (Η.Π.Α.). Το Peri-Guard είναι χημικά αποστειρωμένο χρησιμοποιώντας γλουταραλδεύδη, αιθανόλη και προπυλενοξείδιο. Το Peri-Guard έχει υποστεί επεξεργασία με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 1M (molar) για 60-75 λεπτά σε θερμοκρασία 20-25°C.

Το Peri-Guard συσκευάζεται σε έναν περιέκτη γεμάτο με στείρο, μη πυρετογόνο νερό που περιέχει προπυλενοξείδιο. Τα περιεχόμενα είναι στείρα, εφόσον ο περιέκτης δεν έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Το Peri-Guard έχει σχεδιαστεί, πωλείται και προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την προβλεπόμενη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ

1. Αφαιρέστε τον εσωτερικό περιέκτη από την εξωτερική χαρτονένια συσκευασία. Μην τοποθετείτε τον περιέκτη στο στείρο πεδίο.
2. Εξετάστε τον δείκτη ψύξης. Αν είναι ενεργοποιημένος, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν.
3. Ελέγξτε τον περιέκτη και τη συσκευασία. Εάν υπάρχει κάποια ένδειξη υγρασίας ή διαρροής, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν.
4. Ανοίξτε τον εσωτερικό περιέκτη. Με μια στείρα, ατραυματική λαβίδα συγκρατήστε την άκρη του εμβάλωματος και αφαιρέστε το από τον περιέκτη χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική. Προτού αγγίξετε το εμβάλωμα, εκπλύνετε τα χειρουργικά γάντια για να απομακρυνθεί η

πούδρα.

5. Βυθίστε ανακινώντας το Peri-Guard για τουλάχιστον 3 λεπτά, σε μια αποστειρωμένη λεκάνη που περιέχει 500 ml στείρου φυσιολογικού ορού (NaCl 0,9%). Μη ρίχνετε το διάλυμα φύλαξης στον στείρο φυσιολογικό ορό. Κατά την κρίση του χειρουργού το διάλυμα έκπλυσης των 500 ml είναι δυνατό να περιέχει ένα από τα παρακάτω αντιβιοτικά φάρμακα: Αμικιλίνη & γενταμικίνη, βακιτρακίνη, κεφαζολίνη, κεφοταξίμη, νεομυκίνη και βανκομυκίνη. Δοκιμές έχουν καταδείξει ότι το Peri-Guard δεν επηρεάζεται δυσμενώς από τη χρήση των προαναφερόμενων αντιβιοτικών. Τυχόν επιδράσεις άλλων αντιβιοτικών στο Peri-Guard δεν έχουν δοκιμαστεί. Οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις των αντιβιοτικών φαρμάκων στο Peri-Guard δεν έχουν αξιολογηθεί. Μη χρησιμοποιείτε τα αντιβιοτικά διαφορετικά από τις οδηγίες του σχετικού παρασκευαστή.
6. Διατηρήστε το εμβάλωμα βυθισμένο σε στείρο φυσιολογικό ορό έως ότου είναι έτοιμο για χρήση. **ΤΟ ΕΜΒΑΛΩΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΥΓΡΟ.**

II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ

1. Το εμβάλωμα είναι δυνατό να προσαρμοστεί κατά τη χειρουργική επέμβαση, ανάλογα με τις ανάγκες του χειρουργού.

2. Ελέγξτε οπτικά και τις δύο πλευρές του εμβλώματος Peri-Guard. Εάν μία πλευρά φαίνεται πιο ομαλή, εμφυτεύστε τη λεία επιφάνεια έτσι ώστε να είναι προσανατολισμένη προς την επιφάνεια ροής του αίματος.
3. Το Peri-Guard είναι δυνατό να συρραφθεί με ράμματα, κλιπ ή συνδετήρες στο άκρο του ιστού ή του αγγείου του ξενιστή.
4. Κατά την εμφύτευση με ράμμα, οι ραφές πρέπει να γίνονται σε απόσταση 2 έως 3 χιλιοστών από το άκρο του μοσχεύματος.
5. Για βέλτιστα αποτελέσματα, το μόσχευμα πρέπει να τοποθετείται και να στερεώνεται στη θέση του προσεκτικά.
6. Απορρίψτε τυχόν μη χρησιμοποιημένα τεμάχια του Peri-Guard. Το Peri-Guard δεν είναι δυνατό να επαναποστειρωθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί.

ΦΥΛΑΞΗ:

Να μην καταψύχεται. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Η Διαδικασία Έκπλυσης πρέπει να ακολουθείται επιμελώς, διαφορετικά είναι δυνατό να προκληθεί στείρα φλεγμονώδης αντίδραση στους παρακείμενους ιστούς του ξενιστή. Μη ρίχνετε το διάλυμα φύλαξης στο λουτρό έκπλυσης.

Προς αποφυγή ζημιάς, το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε χημικές ή άλλες ουσίες, διαφορετικές από τις προσδιοριζόμενες στη Διαδικασία Έκπλυσης. Το Peri-Guard δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με αντιμυκητικά, καθώς πιστεύεται ότι αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά χημικής διασύνδεσης του ιστού που σταθεροποιείται με σκευάσματα αλδεύδης.

Να μην καταψύχεται. Είναι δυνατό να προκληθεί ζημιά. Να μη χρησιμοποιείται εάν ο δείκτης ψύχους είναι ενεργοποιημένος.

Να μην επαναποστειρώνεται. Το Peri-Guard δεν πρέπει να υποβάλλεται σε αποστείρωση με ατμό, αέριο (αιθυλενοξειδίο) ή ακτινοβολία, επειδή ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

Να μη χρησιμοποιείται εάν ο περιέκτης δεν είναι σωστά σφραγισμένος πριν από το άνοιγμα, επειδή είναι δυνατό να επηρεαστεί η ασηψία. Μην τοποθετείτε τον περιέκτη σε στείρο πεδίο, επειδή το εξωτερικό μέρος του περιέκτη δεν είναι στείρο. Το προϊόν αυτό προορίζεται για μία μόνο χρήση. Μετά το άνοιγμα του περιέκτη, χρησιμοποιήστε το προϊόν αμέσως. Μην ξανακλείνετε το περιέκτη ή μην επαναχρησιμοποιείτε το Peri-Guard. Τυχόν αχρησιμοποίητα τεμάχια του Peri-Guard πρέπει να απορρίπτονται. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προειδοποιήσεων είναι δυνατό να προκληθεί χειρουργική μόλυνση.

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις πλήρους καρδιακού αποκλεισμού και πλήρους καρδιακού αποκλεισμού δεξιού δεματίου σε καρδιακές

επεμβάσεις αποκατάστασης κοντά στα κολποκοιλιακά δεμάτια αγωγής, κυρίως για την αποκατάσταση ελλειμμάτων του μεσοκολπικού διαφράγματος.

Η κλινική εμπειρία με καρδιακές βαλβίδες χοίρειου ξενομοσχεύματος που έχουν σταθεροποιηθεί με γλουταραλδεϋδη, δείχνει ότι ο σταθεροποιημένος ιστός είναι δυνατό να υποστεί όσιμη προσβολή από το σώμα και κατά συνέπεια, διάσπαση. Με τον ίδιο τρόπο, το σταθεροποιημένο με γλουταραλδεϋδη βόειο περικάρδιο είναι δυνατό να υποστεί όσιμη διάσπαση. Τα οφέλη από τη χρήση αυτού του ιστού στην καρδιαγγειακή αποκατάσταση ή την αποκατάσταση ελλειμμάτων μαλακού ιστού πρέπει να σταθμίζονται έναντι του πιθανού κινδύνου ανευρύσματος ή αιμορραγίας ή αποδυνάμωσης του εμβαιώματος λόγω διάσπασης του ιστού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Προτού αγγίξετε το Peri-Guard, εκπλύνετε τα χειρουργικά γάντια για να απομακρυνθεί η πούδρα.

Προεγχειρητικά, οι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ασθενείς ή οι εκπρόσωποί τους θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις επιπλοκές που ενδεχομένως συνδέονται με τη χρήση αυτού του προϊόντος. Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, η σχάση στη χειρουργική θέση και η λοίμωξη αποτελούν πιθανές επιπλοκές. Παρακολουθείτε τον/την ασθενή

για τυχόν εμφάνιση λοίμωξης και χορηγήστε την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Η μη έκπλυση του προϊόντος είναι δυνατό να προκαλέσει στείρα φλεγμονώδη αντίδραση (βλέπε Προειδοποιήσεις και Διαδικασία Έκπλυσης).

Δεν έχει ερευνηθεί η επίδραση στο μακροπρόθεσμο χειρουργικό αποτέλεσμα βοείου περικαρδίου που έχει υποστεί ζημιά από χημικές ή άλλες ουσίες (εκτός του φυσιολογικού ορού), λόγω ψύξης ή έκθεσης σε αποστείρωση με ατμό, αέριο (αιθυλενοξειδίο) ή ακτινοβολία (βλέπε Προειδοποιήσεις).

Η χρήση του προϊόντος μετά από διαπίστωση πλημμελούς ασηψίας είναι δυνατό να προκαλέσει λοίμωξη (βλέπε Προειδοποιήσεις).

Κατά τη χρήση του βοείου περικαρδίου ως βιοπροσθετική καρδιακή βαλβίδα, έχει αναφερθεί ότι παρουσιάστηκε μηχανική διαταραχή των γλωχίνων και επιμετάλλωση, προκαλώντας πρώιμες ανεπάρκειες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Κατά τη χρήση του βοείου περικαρδίου για περικαρδιακή σύγκλιση, έχουν αναφερθεί επικαρδιακές φλεγμονώδεις αντιδράσεις και προσφύσεις του βοείου περικαρδίου στην καρδιά. Οι περικαρδιακές

συμφύσεις είναι δυνατό να αυξήσουν τη δυσκολία επαναλαμβανόμενης στερνοτομής.

Κατά τη χρήση του βοείου περικαρδίου για τη διόρθωση απλής, πλήρους μεταθέσεως των μεγάλων αρτηριών με αύξηση περικαρδίου του πνευμονικού φλεβικού καναλιού, έχει αναφερθεί ότι παρουσιάστηκε ασβεστοποίηση, φλεγμονή και σχηματισμός ινώδους ιστού που εμπόδιζε την πνευμονική φλεβική ροή.

Κατά τη χρήση του βοείου περικαρδίου σε μελέτες ζώων για περικαρδιακή σύγκλιση, έχει αναφερθεί ότι παρουσιάστηκαν ενδείξεις ασβεστοποίησης. Μελέτες ζώων έχουν αναφέρει ιστολογικές ενδείξεις διάσπασης του εμφυτευμένου βοείου περικαρδίου. Στα ευρήματα συμπεριλαμβάνεται η ενεργή φαγοκυττάρωση με συνοδευόμενη χρόνια φλεγμονώδη διήθηση και σχηματισμό διήθησης γιγαντοκυττάρων στη διασύνδεση μεταξύ του βοείου περικαρδίου και των περιβαλλόντων ιστών του ξενιστή (με εστιακή διάσπαση του κολλαγόνου του εμφυτεύματος) σύμφωνα με την αντίδραση μοσχεύματος κατά ξενιστή.

Δεν έχουν ερευνηθεί οι δείκτες επίπτωσης των αντιδράσεων του ξενιστή (ασβεστοποίηση, λοίμωξη, απόρριψη, πρόσφυση και αιματολογική συμβατότητα) κατά τη χρήση του εμβλώματος για αποκατάσταση κήλης.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ:

Η Synovis Surgical Innovations (SSI), τμήμα της Synovis Life Technologies, Inc., εγγυάται ότι έχει χρησιμοποιηθεί εύλογη προσοχή κατά την κατασκευή αυτής της συσκευής. Η παρούσα εγγύηση είναι αποκλειστική και αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις, ρητές, υπονοούμενες, γραπτές ή προφορικές, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων και κάθε άλλης εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Ως αποτέλεσμα των βιολογικών διαφορών μεταξύ των ατόμων, κανέναν προϊόν δεν είναι αποτελεσματικό 100% υπό όλες τις συνθήκες. Λόγω αυτού του γεγονότος και εφόσον η SSI δεν μπορεί να ελέγξει τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται η συσκευή, τη διάγνωση του ασθενούς, τις μεθόδους χορήγησης ή χειρισμού της μετά την απομάκρυνσή της από την εταιρία, η SSI δεν εγγυάται την καλή δράση ή τον αποκλεισμό κακής δράσης μετά τη χρήση της. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, βλάβη ή κόστος από τυχαίο λόγο ή ως επίπτωση που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτής της συσκευής. Η SSI θα αντικαταστήσει οποιαδήποτε συσκευή είναι ελαττωματική κατά τον χρόνο αποστολής. Κανένας αντιπρόσωπος της SSI δεν μπορεί να αλλάξει τα προαναφερθέντα στοιχεία ή να αναλάβει επιπλέον ευθύνη σε σχέση με την παρούσα συσκευή.

SYMBOLIEN MERKITYKSET:

 DO NOT FREEZE

Ei saa jäätyä

 0°C/32°F

Lämpötilan alaraja



Ei saa käyttää uudelleen



Lue käyttöohjeet

 STERILE A

Steriloitu aseptista tekniikkaa käyttäen

 NaOH

Tämä tuote on käsitelty natriumhydroksidilla

 BOVINE

Tämä tuote on USDA:n tarkastaman karjan johdannainen

 MADE IN THE U.S.A.

Valmistettu Yhdysvalloissa

 Rx ONLY

HUOMAUTUS: Yhdysvaltojen liittovaltion laki sallii tämän laitteen myynnin vain lääkärin toimesta tai määräyksestä

 CONTENT

Sisältö

 REF

Luettelonumero



Viimeinen käyttöpäivämäärä

 LOT

Tuotantoerän numero



Valmistaja

 EC REP

Valtuutettu edustaja Euroopan Yhteisön alueella

 PN

SSI:n osanumero

 IC

SSI:n sisäinen koodi

KÄYTTÖAIHEET:

Käytetään sydänpussikirurgiassa proteeseihin ja pehmytkudosten korjauksiin, joita ovat: Rintakehän ja vatsan seinämän virheet, tyrät (palleatyrä, femoraalityrä, inkiisiotyrä, nivustyrä, lumbaarinen tyrä, parakolostomiatyrä, kivespussin tyrä ja napatyrä) sekä sydmensisäisten ja suurten verisuonten korjaukset.

KUVAUS:

Peri-Guard® on valmistettu naudan sydänlihaspussista, joka on ristikytetty glutaraldehydiin. Tuote on peräisin Yhdysvalloista peräisin olevasta karjasta. Peri-Guard on kemiallisesti steriloitu käyttäen glutaraldehydiä, etanolia ja propyleenioksidia. Peri-Guard on käsitelty 1 moolin natriumhydroksidilla 60 - 75 minuuttia 20 - 25 °C:ssa.

Peri-Guard on pakattu pussiin, joka on täytetty steriilillä ei-pyrogeenisellä vedellä, joka sisältää propyleenioksidia. Sisältö on steriili, jos pakkaus on avaamaton ja ehjä.

KONTRAIKKAATIOT:

Peri-Guard ei ole suunniteltu, tarkoitettu tai myyty muuhun kuin ohjeiden mukaiseen käyttöön.

KÄYTTÖOHJEET:

I. HUUHTELEMINEN

1. Irrota pussi pahvipakkauksesta. Älä aseta pussia steriilille alueelle.
2. Tarkista jäätymisindikaattori. Älä käytä, jos indikaattori osoittaa tuotteen jääntyneen.
3. Tarkista pussi ja pakkaus. Älä käytä, jos niissä on merkkejä kosteudesta tai vuodoista.
4. Avaa pussi. Käytä steriilejä, kudosta vahingoittamattomia pihtejä, tartu tyynyn reunaan ja irrota se pussista aseptista tekniikkaa käyttäen. Huuhtelee käsinet jauhon poistamiseksi ennen kuin kosket tyynyyn.
5. Upota Peri-Guard ja hämmennä vähintään 3 minuuttia steriiliissä altaassa, jossa on 500 ml steriiliä fysiologista suolaliuosta (0,9 % NaCl). Älä kaada säilytysliuosta steriiliin fysiologiseen suolaliuokseen. 500 ml:n huuhteluliuos voi kirurgin päätöksen mukaan sisältää yhtä seuraavista antibiooteista: ampisilliini & gentamysiini, basitrasiiini, kefatsoliini, kefotaksiimi, neomysiini ja vankomysiini. Testit ovat osoittaneet, että Peri-Guard ei vaikuta kielteisesti lueteltujen antibioottien kanssa. Muiden antibioottien vaikutusta Peri-Guardiin ei ole testattu. Antibioottihoitojen pitkäaikaista vaikutusta Peri-Guardiin ei ole arvioitu. Antibiootteja ei saa käyttää vastoin antibiootin valmistajan suosituksia.

6. Pidä tyyny upotettuja steriiliin suolaliuokseen, kunnes se voidaan käyttää. TYYNYN ON OLTAVA KOKO AJAN KOSTEA.

II. IMPLANTAATTIOHJEET

1. Tyynyä voidaan muokata leikkauksen aikana kirurgin toiveiden mukaan.
2. Tarkista Peri-Guard -paikkamateriaalin molemmat puolet silmämääräisesti. Jos toinen puoli tuntuu sileämmältä, aseta sileämpi pinta niin, että se on kohti verenkiertoa.
3. Peri-Guard voidaan ommella, leikata tai niitata isäntäkudoksen tai -suonen reunaan.
4. Käytettäessä ommelta ommel on tehtävä 2 – 3 mm siirrännäisen reunasta.
5. Siirrännäinen on kiinnitettävä huolellisesti parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
6. Käyttämättömät Peri-Guard -palat on heitettävä pois. Peri-Guard -materiaalia ei voida steriloida tai käyttää uudelleen.

SÄILYTYS:

Ei saa jäätyä. Säilytettävä huoneen lämmössä.

VAROITUKSET:

Huuhteluohjeita on noudatettava, sillä muutoin seurauksena saattaa olla isäntäkudoksen tulehdusreaktio. Älä kaada säilytysnestettä huuhtelualtaaseen.

Tuotteen vahingoittamisen välttämiseksi sitä ei saa altistaa muille kemikaaleille tai aineille kuin huuhteluohjeissa nimetyille. Sieniä tappavat aineet eivät saa joutua kosketuksiin Peri-Guardin kanssa, sillä niiden uskotaan muuttavan aldehydipreparaatioissa kudoksen ristikytkenäminäisyyksiä.

Ei saa jäätyä. Seurauksena voi olla vaurio. Ei saa käyttää, jos jäätymisindikaattori on aktivoitunut.

Ei saa steriloida uudelleen. Ei saa altistaa höyrylle, kaasulle (etyleenioksidi) tai säteilylle, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta.

Tuotetta ei saa käyttää, jos sr ei ole asianmukaisesti sinetöity ennen avaamista, sillä steriiliys on saattanut vaarantua. Älä aseta pussia steriilille alueelle, sillä pussin ulkopinta ei ole steriili. Tuote on kertakäyttöinen. Kun pussin sinetti on rikottu, tuote on käytettävä välittömästi. Ei saa sinetöidä tai käyttää uudelleen. Käyttämättömät Peri-Guard -palat on heitettävä pois. Varoitusten huomiotta jättäminen saattaa johtaa kirurgisiin infektiioihin.

Kolmannen asteen katkos ja oikean kimpun täydellinen katkos on raportoitu operaatioissa, joissa käytetään sydänkudoskorjauksia lähellä eteis- tai kammiokimppuja erityisesti korjattaessa eteisen ja väliseinän vikoja.

Glutaraldehydillä kiinnitetyistä porsaan kudoksesta valmistetuista sydänläpistä saadut kliiniset kokemukset osoittavat, että keho saattaa myöhemmin alkaa hylkiä kiinnitettyjä kudoksia, jolloin kudokset vaurioituu. Samoin glutaraldehydillä kiinnitetyt naudan sydänpussit voivat myöhemmin heikentyä. Tämän kudoksen edut kardiovaskulaarisessa kirurgiassa ja pehmytkudoskirurgiassa on punnittava mahdollista, kudoksen heikkenemisestä johtuvan valtimonpullistuman, verenvuodon tai verkon heikkenemisen riskiä silmällä pitäen.

VAROTOIMET:

Huuhtele käsineet jauhon poistamiseksi ennen kuin kosket Peri-Guard -tyynyyn.

Ennen leikkausta potilaalle tai hänen edustajalleen on kerrottava tuotteen käyttöön mahdollisesti liittyvistä komplikaatioista. Kuten kaikkien kirurgisten toimenpiteiden kohdalla, mahdollisia komplikaatioita ovat kirurgisen alueen rupuura ja tulehdus. Tarkkaile potilasta infektion varalta ja ryhdy tarpeellisiin hoitotoimepiteisiin.

HAITTAVAIKUTUKSET:

Tuotteen huuhtelun laiminlyönti voi johtaa steriiliin tulehdusreaktioon (lue varoitukset ja huuhteluohjeet).

Naudan sydänlihasspussin pitkäaikaisvaikutusta leikkauksen jälkeen tai vaurioitumista kemikaalien tai muiden aineiden kuin suolaliuoksen

kontaktista johtuen, jäätymistä, altistumista höyrylle, kaasulle (etyleenioksidi) tai steriloinnille säteilyttämällä ei ole tutkittu (lue varoitukset).

Tuotteen käyttö steriiliyden vaarannuttua voi johtaa tulehdukseen (lue varoitukset).

Käytettynä sydämen biologisena tekoläppänä naudan sydänlihaspussissa on raportoitu mekaanista lehteytymistä ja mineralisoitumista, jotka johtuvat joissain tapauksissa ennenaikaiseen voittumiseen.

Naudan sydänlihaspussin käytöstä perikardiaalisiin tarkoituksiin on rapoitu epikardiaalisia tulehdusreaktioita ja kiinnittymistä naudan sydänlihassuoniin. Adheesiot saattavat vaikeuttaa toistuvaa sternotomiaa.

Keuhkolaskimokanavan laajentumiseen liittyvien suurten valtimoiden transpositioiden korjauksen yhteydessä naudan sydänpussin on raportoitu aiheuttavan kalkkeutumista, tulehduksia ja säikeistä kudostumista, joka estää keuhkojen laskimovirtausta.

Eläinkokeissa naudan sydänpussin on osoitettu aiheuttavan merkkejä kalkkeutumisesta. Eläinkokeiden perusteella on raportoitu histologisista muutoksista istutetuissa naudan sydänpussissa. Löydöksiin liittyy myös aktiivista fagosytoosia sekä kroonista tulehdusta ja jättisolujen muodostumista naudan sydänpussin ja ympäröivien isäntäkudosten liittymäkohdassa (myös fokaalia implantin kollageenin heikkenemistä) oman kudoksen ja istutetun kudoksen välillä.

Isäntäkudoksen reaktiot (kalkkiutuminen, infektiot, hylkiminen, kiinnittyminen ja hematologinen yhteensopivuus) tuotetta käytettynä tyräkorjauksiin ei ole tutkittu.

TAKUIDEN VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE:

Synovis Surgical Innovations (SSI), joka on osa Synovis Life Technologies, Inc. :a, vakuuttaa, että tämän laitteen valmistuksessa on noudatettu kohtuullista huolellisuutta. Tämä takuu on eksklusiivinen ja se korvaa kaikki muut ilmaistut, konkludentit, kirjalliset tai suulliset takuut, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, kaikki konkludentit kaupattavuuteen tai tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuuteen liittyvät takuut. Ihmissä olevien biologisten eroavaisuuksien johdosta mikään tuote ei toimi 100 %:n tehokkuudella kaikissa olosuhteissa. Tästä johtuen ja koska SSI ei voi valvoa laitteen käyttöolosuhteita, potilaan diagnosointia, hoitoa tai sen käsittelyä sen jälkeen, kun se ei ole enää SSI:n omistuksessa, SSI ei anna takuuta hyvästä vaikutuksesta tai siitä, ettei käytöllä ole huonoa vaikutusta. Valmistaja ei ole vastuussa mistään satunnaisista tai välillisistä menetyksistä, vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat suorasti tai epäsuorasti tämän laitteen käytöstä. SSI korvaa toimitushetkellä vialliset laitteet uusilla. SSI:n edustajat eivät saa muuttaa edellä ilmoitettuja tietoja tai hyväksyä mitään ylimääräisiä veloitteita tai vastuita tähän laitteeseen liittyen.

DEFINIÇÃO DOS SÍMBOLOS:

 DO NOT FREEZE

Não congelar

 0°C/32°F

Limite inferior de temperatura



Não reutilizar



Consultar as *Instruções de Utilização*

 STERILE A

Esterilizado usando técnicas assépticas de processamento

 NaOH

Este produto é tratado com hidróxido de sódio

 BOVINE

Este produto é derivado de animais controlados pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA)

 MADE IN THE U.S.A.

Fabricado nos EUA

 R_x ONLY

ATENÇÃO: A Lei Federal Americana limita a a venda deste dispositivo apenas a um médico ou com receita médica

 CONTENT

Conteúdo

 REF

Número de referência



Data de validade

 LOT

Número de lote



Fabricante

 EC REP

Representante Autorizado na União Europeia

 PN

Número de produto da SSI

 IC

Código interno da SSI

INDICAÇÕES:

Para ser utilizado como prótese para fechamento do pericárdio e deficiências dos tecidos moles, que incluem: defeitos das paredes abdominal e torácica, hérnias (diafragmática, femoral, incisional, lombar, paracolostomia, escrotal e umbilical), e reparação intracardiaca e das grandes artérias.

DESCRIÇÃO:

O Peri-Guard® é preparado a partir de pericárdio bovino que é reticulado com glutaraldeído. O pericárdio é conseguido a partir de animais oriundos dos Estados Unidos. O Peri-Guard é esterilizado quimicamente usando glutaraldeído, etanol e óxido de propileno. O Peri-Guard foi tratado com hidróxido de sódio numa concentração de 1 mol durante 60-75 minutos a 20-25°C.

O Peri-Guard vem embalado num recipiente cheio de água esterilizada e apirogénica contendo óxido de propileno. O conteúdo do recipiente por abrir e não danificado está esterilizado.

CONTRA-INDICAÇÕES:

O Peri-Guard não se destina a ser utilizado nem vendido excepto conforme indicado.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

I. PROCEDIMENTO DE LAVAGEM

1. Remover o recipiente interior da embalagem exterior de cartão. Não colocar o recipiente no campo estéril.
2. Examinar o indicador do congelador. Não utilizar se activado.
3. Inspeccionar o recipiente e a embalagem. Não abrir, se existirem sinais de humidade ou vazamento.
4. Abrir o recipiente interior. Usar pinças estéreis e atraumáticas para prender a extremidade do retalho e retirar do recipiente usando a técnica asséptica. Passar por água umas luvas cirúrgicas para remover o pó das luvas antes de tocar no retalho.
5. Mergulhar e agitar o Peri-Guard, durante pelo menos 3 minutos, numa bacia esterilizada contendo 500 ml de soro fisiológico estéril (0,9% NaCl). Não deitar a solução de armazenamento no soro fisiológico estéril. Segundo critério do cirurgião, a solução de lavagem de 500 ml pode conter um dos seguintes antibióticos para tratamento: ampicilina & gentamicina, bacitracina, cefazolina, cefotaxima, neomicina e vancomicina. Os testes demonstraram que o Peri-Guard não é afectado

de modo desfavorável pelo tratamento com os antibióticos indicados. Ainda não foram testados os efeitos de outros antibióticos no Peri-Guard. Ainda não foram avaliados os efeitos a longo prazo dos tratamentos antibióticos no Peri-Guard. Não usar os antibióticos de modo contrário às instruções do fabricante do antibiótico.

6. Manter o retalho submerso em solução salina estéril até estar pronto a usar. O RETALHO DEVERÁ PERMANECER SEMPRE HÚMIDO.

II. INSTRUÇÕES DE IMPLANTE

1. O retalho poderá ser cortado à medida durante a cirurgia para satisfazer as necessidades do cirurgião.
2. Inspeccionar visualmente ambos os lados do retalho Peri-Guard. Se um dos lados parecer mais macio, implante a superfície mais macia de modo a que ela fique voltada para a superfície do fluxo sanguíneo.
3. O Peri-Guard pode ser suturado ou preso com cliques ou agrafos cirúrgicos à extremidade do tecido ou artéria do hospedeiro.
4. Ao implantar com sutura, os pontos da sutura devem ser feitos 2 a 3 milímetros da extremidade do enxerto.
5. O enxerto deve ser aplicado e fixado no local cuidadosamente para obter os melhores resultados.

6. Descartar todas as porções não utilizadas do Peri-Guard. O Peri-Guard não pode se re-esterilizado ou reutilizado.

ARMAZENAMENTO:

Não congelar. Guardar à temperatura ambiente.

ADVERTÊNCIAS:

Deve ser seguido o Procedimento de Lavagem ou poderá resultar uma reacção inflamatória estéril no tecido adjacente do hospedeiro. Não deitar a solução de armazenamento no banho de lavagem.

Para evitar danificar o produto, não o exponha a quaisquer químicos ou substâncias para além daquelas especificadas neste Procedimento de Lavagem. Os antimicóticos não devem entrar em contacto com o Peri-Guard, já que se crê que alteram as características reticuladas dos tecidos fixados em preparações com aldeído.

Não congelar. Podem ocorrer danos. Não utilizar, se o indicador do congelador estiver activado.

Não re-esterilizar. Não submeter a esterilização a vapor, a gás (óxido de etileno), ou a radiação, já que estas podem danificar o Peri-Guard.

Não usar o conteúdo, se o recipiente não estiver correctamente vedado antes da respectiva abertura, já que a sua esterilidade pode estar comprometida.

Não colocar o recipiente em campo estéril, uma vez que o exterior do recipiente não está esterilizado. Este produto serve para uma única utilização. Assim que o selo da bolsa for rompido, use imediatamente; não volte a selar a bolsa nem reutilize o Peri-Guard. Todas as porções do Peri-Guard não utilizadas devem ser descartadas. O não cumprimento destas advertências pode originar uma infecção cirúrgica.

Têm sido registados o bloqueio cardíaco completo e o bloqueio completo do feixe de condução do coração em intervenções que envolviam a reparação cardíaca perto dos feixes de condução atrial-ventricular, mais notavelmente para a reparação de defeitos septais atriais.

A experimentação clínica com as válvulas cardíacas porcinas de xenotransplantes fixadas com glutaraldeído indica que os tecidos fixados podem estar sujeitos a ataque tardio pelo organismo e subsequente deterioração do tecido. De modo semelhante, o pericárdio bovino fixado com glutaraldeído pode estar sujeito a deterioração tardia. Os benefícios do uso deste tecido na reparação cardiovascular ou das deficiências do tecido mole devem ser avaliados contra o risco possível de aneurisma ou hemorragia ou enfraquecimento do enxerto devido a deterioração do tecido.

PRECAUÇÕES:

Passe por água as luvas cirúrgicas para remover o pó das luvas antes de tocar no Peri-Guard.

Antes da cirurgia, os doentes ou os seus representantes deverão ser informados sobre as complicações que possam estar associadas à utilização deste produto. Como em qualquer intervenção cirúrgica, a deiscência da ferida operatória e a infecção são complicações possíveis. Monitorizar o doente quanto a infecções e tomar as devidas acções terapêuticas.

REACÇÕES ADVERSAS:

A falha em lavar o produto pode resultar numa reacção inflamatória estéril (ver Advertências e Procedimento de Lavagem).

Ainda não foi investigado o efeito no resultado cirúrgico a longo prazo de danificar o pericárdio bovino através do contacto com químicos ou substâncias (para além da solução salina), por congelação, ou por exposição ao vapor e a gás (óxido de etileno), ou por esterilização por radiação (ver Advertências).

A utilização do produto após comprometimento da esterilidade pode resultar em infecções (ver Advertências).

Quando usado como válvula cardíaca bioprotética, o pericárdio bovino tem revelado ruptura mecânica dos folíolos e mineralização resultando em falhas iniciais em alguns casos.

Quando o pericárdio bovino é usado para fechamento pericárdico, têm-se registado casos de reacções inflamatórias do epicárdio e de aderências do

pericárdio bovino ao coração. As aderências pericárdicas podem aumentar a dificuldade de esternotomias de repetição.

Quando usado para corrigir a transposição completa simples das artérias grandes com aumento do pericárdio do canal venoso pulmonar, o pericárdio bovino apresentou calcificação, inflamação e formação de tecido fibroso obstruindo o fluxo venoso pulmonar.

Quando usado em estudos animais para fechamento pericárdico, o pericárdio bovino apresentou sinais de calcificação. Os estudos animais apresentaram sinais histológicos de deterioração do pericárdio bovino implantado. As descobertas incluem fagocitose activa com infiltração inflamatória crónica e a formação de infiltração de célula gigante na interface entre o pericárdio bovino e os tecidos hospedeiros circundantes (com degradação focal de colágeno de implante) consistente com a reacção entre hospedeiro e enxerto.

Ainda não foram examinadas as taxas de incidência das reacções do hospedeiro (calcificação, infecção, rejeição, aderência e compatibilidade hematológica) durante a utilização para reparação da hérnia.

RENÚNCIA DAS GARANTIAS:

A Synovis Surgical Innovations (SSI), uma divisão da Synovis Life Technologies, Inc., garante que foram tomados os cuidados razoáveis durante o fabrico deste dispositivo. Esta garantia é exclusiva e em lugar de

todas as outras garantias, quer expressas, implícitas, escritas ou orais, incluindo mas não estando limitadas a quaisquer garantias implícitas de comerciabilidade e adequação. Como resultado das diferenças biológicas dos indivíduos, nenhum produto é 100% eficaz em todas as circunstâncias. Devido a este facto e dado que a SSI não tem controlo sobre as condições em que o dispositivo é utilizado, o diagnóstico do doente, os métodos de administração ou de manuseamento depois de sair da sua alçada, a SSI não garante um bom efeito nem descarta um possível efeito prejudicial, após a sua utilização. O fabricante não se responsabiliza por qualquer perda, dano ou despesa accidental ou consequente, que resulte directa ou indirectamente da utilização deste dispositivo. A SSI substituirá qualquer dispositivo que apresente defeitos no momento do envio. Nenhum representante da SSI pode modificar qualquer das condições anteriores nem assumir qualquer responsabilidade adicional relacionada com este dispositivo.

DEFINIȚIILE SIMBOLULUI:

DO NOT FREEZE

Nu congelați



0°C/32°F

Limita inferioară de temperatură



Nu refolosiți



Consultați *Instrucțiunile de folosire*

STERILE A

Sterilizați folosind tehnici aseptice de procesare

NaOH

Acest produs este tratat cu hidroxid de sodiu

BOVINE

Acest produs este realizat din material obținut de la vite certificate U.S.D.A.

MADE IN THE U.S.A.

Fabricat în S.U.A.

R_x ONLY

PRECAUȚII: În SUA, legile federale limitează vânzarea acestui produs numai de către un medic sau la recomandarea acestuia

CONTENT

Conținut

REF

Număr de catalog



Data expirării

LOT

Număr lot



Producător

EC REP

Reprezentat autorizat în Comunitatea Europeană

PN

Serie SSI

IC

Cod intern SSI

INDICAȚII:

Pentru închiderea suturilor cu benzi de pericard și pentru protezarea țesuturilor moi, printre care: defectele peretelui abdominal și toracic, hernii (diafragmatice, femurale, incizionale, lombare, paracolostomială, scrotală sau ombilicală) și pentru repararea intracardiacă sau a vaselor mari.

DESCRIERE:

Benzile Peri-Guard® sunt realizate din pericard bovin, fixat cu glutaraldehidă. Pericadul provine de la vite din Statele Unite. Benzile Peri-Guard sunt sterilizate chimic cu glutaraldehidă, etanol și oxid de propilenă. Benzile Peri-Guard au fost tratate cu 1 mol de hidroxid de sodiu, timp de 60-75 minute, la 20-25°C.

Benzile Peri-Guard sunt ambalate într-un recipient umplut cu soluție sterilă, non-pirogenică, ce conține oxid de propilenă. Conținutul recipientului nedeschis și nedeteriorat este steril.

CONTRAINDICAȚII:

Benzile Peri-Guard nu sunt realizate, vândute sau destinate unui alt scop, cu excepția celui indicat.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

I. PROCEDURA DE CURĂȚARE

1. Scoateți recipientul interior din ambalajul exterior din carton. Nu plasați recipientul în câmpul steril.
2. Verificați indicatorul de congelare. Nu utilizați dacă acest indicator s-a activat.
3. Inspectați recipientul și ambalajul. Nu utilizați produsul dacă există urme de umezeală sau pierderi de lichid.
4. Deschideți recipientul din interior. Utilizați o pensă sterilă, atraumatică, pentru a prinde marginea benzii de pericard și pentru a o scoate din recipient, folosind tehnica aseptică. Spălați mânușile chirurgicale, pentru a îndepărta talcul, înainte de a atinge banda de pericard.
5. Introduceți și agitați benzile Peri-Guard, timp de minim 3 minute, într-un vas steril în care ați pus 500 ml de soluție fiziologică salină sterilă (0,9% NaCl). Nu turnați soluția utilizată pentru depozitarea benzilor în soluția fiziologică salină. Chirurgul poate decide ca, în cei 500 ml de soluție de curățare, să adauge unul dintre următoarele antibiotice: ampicilină și gentamicină, bacitracină, cefazolin, cefotaxime, neomicină și vancomicină. Testele au arătat că benzile Peri-Guard nu sunt afectate negativ de utilizarea antibioticelor de mai

sus. Nu au fost testate efectele altor antibiotice asupra benzilor Peri-Guard. Nu au fost evaluate efectele pe termen lung ale utilizării de antibiotice cu benzile Peri-Guard. Nu utilizați alte antibiotice decât cele recomandate în instrucțiunile producătorului.

6. Păstrați banda de pericard cufundată în soluție salină până când este gata de utilizare. **BANDA DE PERICARD TREBUIE SĂ FIE MEREU HIDRATATĂ.**

II. INSTRUCȚIUNI PENTRU IMPLANT

1. Benzile pot fi decupate în timpul operației, în funcție de nevoie.
2. Examinați vizual ambele părți ale benzii Peri-Guard. Dacă una dintre părți vi se pare mai fină, implantați banda astfel încât partea mai fină să vină în contact cu suprafața de curgere a sângelui.
3. Benzile Peri-Guard pot fi suturate, prinse cu cleme sau capsate de marginea țesutului sau vaselor pe care se aplică.
4. Când efectuați implantarea prin suturare, suturile trebuie aplicate la 2-3 milimetri de marginea grefei.
5. Aplicați și fixați cu grijă grefa, pentru a obține rezultate optime.

6. Eliminați orice bucăți neutilizate din benzile Peri-Guard. Benzile Peri-Guard nu pot fi resterilizate sau reutilizate.

DEPOZITAREA:

Nu congelați. Depozitați la temperatura camerei.

AVERTISMENTE:

Respectați cu strictețe Procedura de Curățare. În caz contrar, poate apărea o reacție inflamatorie în țesutul-gazdă înconjurător. Nu turnați soluția utilizată pentru depozitarea benzilor în soluția pentru curățare.

Pentru a evita deteriorarea produsului, nu permiteți contactul acestuia cu alte substanțe chimice decât cele specificate în Procedura de Curățare. Nu permiteți contactul dintre benzile Peri-Guard și antimicotice; se consideră că acestea alterează caracteristicile țesutului fixat cu aldehidă.

Nu congelați. Produsul se poate deteriora. Nu utilizați dacă indicatorul de congelare s-a activat.

Nu re-sterilizați. Nu sterilizați cu abur, gaz (oxid de etilenă) sau radiații. Acestea ar putea deteriora benzile Peri-Guard.

Nu utilizați dacă recipientul nu este sigilat în mod corespunzător înainte de deschidere; este posibil să nu mai fie steril. Nu plasați recipientul în câmp steril; partea exterioară a recipientului nu este sterilă. Acest produs este de unică folosință. După ce ați desigilat recipientul, utilizați

imediat produsul; nu resigilați recipientul și nu reutilizați benzile Peri-Guard. Eliminați orice bucăți neutilizate din benzile Peri-Guard. Nerespectarea acestor avertismente poate duce la infecții chirurgicale.

Au fost raportate tulburări în întreg blocul cardiac sau în întreg blocul cardiac drept, în cazul procedurilor în care s-a efectuat repararea cardiacă în apropierea blocurilor de conducere atrial-ventriculare, în special în cazul reparării detectelor septale atriale.

Din experiența clinică cu xenogrefă de valvă cardiacă porcină, fixată cu glutaraldehidă, rezultă că țesutul fixat poate fi supus unui atac ulterior din partea sistemului imunitar al corpului, având ca rezultat deteriorarea țesutului. În mod similar, și benzile de pericard bovin fixate cu glutaraldehidă pot fi supuse unei deteriorări ulterioare. Beneficiile utilizării acestui tip de țesut pentru repararea țesutului cardiovascular sau a țesutului moale trebuie comparate cu posibilele riscuri de anevrism, hemoragie sau slăbire a grefei, rezultate în urma deteriorării țesutului.

PRECAUȚII:

Spălați mănușile chirurgicale, pentru a îndepărta talcul, înainte de a atinge benzile Peri-Guard.

Înainte de operație, viitorii pacienți sau reprezentanții acestora trebuie informați cu privire la complicațiile care pot apărea în urma utilizării acestui produs. La fel ca în cazul oricărei proceduri chirurgicale,

desprinderea suprafeței operate sau infecția sunt posibile complicații. Supravegheați pacienții pentru a detecta infecțiile și pentru a întreprinde acțiunile terapeutice adecvate.

REAȚII ADVERSE:

Nerespectarea procedurii de curățare a produsului poate duce la apariția unei reacții inflamatorii (vezi Avertismente și Procedura de curățare).

Nu au fost investigate efectele pe termen lung, în ceea ce privește rezultatul chirurgical, cauzate de deteriorarea pericardului bovin prin contact cu substanțe chimice sau alte substanțe (cu excepția soluției saline), de congelare sau de sterilizarea cu abur, gaz (oxid de etilenă) sau radiații (vezi Avertismente).

Utilizarea produsului contaminat poate duce la apariția de infecții (vezi Avertismente).

Când este utilizat ca bioproteză de valvă cardiacă, s-a arătat că, în unele cazuri, pericardul bovin prezintă deteriorări mecanice ale lamelor pericardului și mineralizare, rezultând respingeri rapide.

Atunci când pericardul bovin este utilizat pentru închiderea cavității pericardiale, s-au raportat cazuri de reacții inflamatorii epicardiale și aderarea pericardului bovin la țesutul cardiac. Aderarea la pericard poate crește dificultatea repetării sternotomiei.

Când este utilizat pentru a corecta transpoziția completă a vaselor mari, prin susținerea cu benzi de pericard a peretelui venei pulmonare, s-a arătat că pericardul din material bovin cauzează calcifiere, inflamare și formare de țesut fibros, care obstrucționează fluxul sanguin prin vena pulmonară.

În urma studiilor efectuate pe animale, cu privire la închiderea suturilor cu benzi de pericard, s-a arătat că pericardul din material bovin prezintă semne de calcifiere. În urma studiilor pe animale au fost raportate semne histologice de deteriorare a implantului de pericard din material bovin. Informațiile raportate includ fagocitoza activă însoțită de infiltrații inflamatorii cronice și formarea de infiltrații de celule gigant la interfața dintre pericardul din material bovin și țesuturile-gazdă înconjurătoare (cu degradarea focală a implantului de colagen), similare reacției la grefă a organismului-gazdă.

Nu a fost studiată frecvența apariției reacțiilor în organismul gazdă (calcifiere, infecție, respingere, aderare și compatibilitate hematologică) în urma folosirii benzilor pentru repararea herniilor.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE:

Synovis Surgical Innovations (SSI), o divizie a Synovis Life Technologies, Inc., garantează că acest dispozitiv a fost realizat cu cea mai mare grijă posibilă. Această garanție este exclusivă și înlocuiește

toate celelalte garanții, fie ele exprimate, implicite, în formă scrisă sau orală, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, orice garanții implicite cu privire la vandabilitate sau compatibilitate pentru un anumit scop. Din cauza diferențelor biologice dintre indivizi, niciun produs nu este 100% eficient în orice circumstanțe. Datorită acestui lucru și dat fiind că SSI nu deține controlul asupra condițiilor în care este folosit dispozitivul, asupra diagnosticării pacientului, asupra metodei de administrare sau manipulare după ce iese din proprietatea sa, SSI nu garantează nici efectul pozitiv și nici nu oferă garanții împotriva unui efect negativ, în urma utilizării produsului. Producătorul nu va fi considerat răspunzător pentru nicio pierdere, distrugere sau cheltuială accidentală sau datorată utilizării, directe sau indirecte, a produsului. SSI va înlocui orice dispozitiv care este constatat a fi defect la momentul livrării. Niciun reprezentant al SSI nu poate modifica nicio condiție din cele de mai sus și nu-și poate asuma responsabilitatea suplimentară sau în legătură cu dispozitivul.



*Authorized Representative in the European Community:
AR-MED
Runnymede Malthouse Business Centre
Egham, Surrey TW20 9BD
United Kingdom*



Surgical Innovations

A Division of Synovis Life Technologies, Inc.

2575 University Ave. W.
St. Paul, MN 55114-1024 USA
651.796.7300 800.255.4018
651.642.9018 (fax)
synovissurgical.com

Peri-Guard® is a registered trademark of Synovis Life Technologies, Inc.

12788C
12/09